



Perfect Base Vlek Isolerende Muurverf

september 2011

OMSCHRIJVING

Watergedragen, isolerende muurverf voor binnen, op basis van speciale Acrylaatdispersies.

GEBRUIKSDOEL

Het isoleren van ondergronden die licht tot zwaar vervuild zijn met doorslaggevoelige verontreinigingen (nicotine-, rook- en roetaanslag, waterkringen, koffie- en theeplekken). Toepasbaar op steenachtige ondergrond, pleisterwerk, goed vastzittend behang, beton, gips- en boardplaten.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Uitstekende isolering van vlekken
- Goede dekking
- Geurarm
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Waterverduunbaar
- Overschilderbaar met watergedragen muurverven

KLEUR EN GLANS

Wit
Mat

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

NIEUW WERK

Algemeen

Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil, vet en aanslag verwijderen.
Reinigen met Histor Perfect Base Ontvetter. Zorg dat de ondergrond droog en schoon is.
Kleine beschadigingen repareren met een geschikt middel.
Zuiging, vooral op reparatieplaatsen, wegnemen met Histor Perfect Base Muur Voorstrijk.

ONDERHOUD OUDE VERFLAGEN IN GOEDE STAAT

Algemeen

Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Histor Perfect Base Ontvetter.
Zorg dat de ondergrond droog en schoon is.
Kleine beschadigingen repareren met een geschikt middel.
Zuiging, vooral op reparatieplaatsen, wegnemen met Histor Perfect Base Muur Voorstrijk.

ONDERHOUD OUDE VERFLAGEN IN SLECHTE STAAT

Algemeen

Slecht hechtende verflagen verwijderen door schrappen en/of schuren.
Veegvaste verven en kwalitatief minder goede latexverven kunnen met een stoomapparaat worden weeggemaakt. Direct na het stomen afsteken met een plamuurmes. Voor het week maken kunt u ook behangplaksel (celluloselijm) gebruiken waaraan wat afwasmiddel is toegevoegd. Dit mengsel opstrijken en 10 - 20 minuten laten inweken. Vervolgens de verweekte laag afsteken met een plamuurmes.
Muurverven op basis van Alkydhars en kwalitatief hoogwaardige Acryllatex muurverven (hoog bindmiddelgehalte), zijn (indien nodig) alleen te verwijderen met een verfabijtmiddel. Na het verwijderen van de lagen, de ondergrond reinigen met Histor Perfect Base Ontvetter. Zorg dat de ondergrond droog en schoon is.
Beschadigingen repareren met een geschikt middel. Zuiging, vooral op reparatieplaatsen, wegnemen met Histor Perfect Base Muur Voorstrijk.

Afwerken

Na voldoende droging het benodigde aantal lagen Histor Perfect Base Vlek Isolerende Muurverf aanbrengen.



PPG Coatings Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Klantenservice 0297- 541234.
PPG Coatings Belux NV / SA, Genkersteenweg 311, B-3500 Hasselt. Telefoon Customer Service 011-278710.
De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgave, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.



Perfect Base Vlek Isolerende Muurverf

september 2011

VERWERKING VAN DE VERF

Gereedschap	Blokwitkwast of vachtroller. Gelijkmatic opbrengen en verdelen.
Voor gebruik	Verf goed roeren.
Verdunning	Alleen indien nodig voor grote vlakken, tot ca. 5% water.
Droge laagdikte	Aanbevolen: Ca. 35 micrometer.
Kwast/rollagen	Aanbevolen: 1 volle kwastlaag of rollaag, afhankelijk van de ondergrond.
Temperatuur	Verf op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10 °C en 25 °C.
Na gebruik	Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.

UITSTRIJKVERMOGEN OP STRAKKE VLAKKE ONDERGROND

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, van de laagdikte en het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.
Theoretisch rendement	Ca.7 m ² /l. Zie ook de informatie op de bus.

DROGING BIJ 20 °C

Stofdroog	Na ca. 1 uur.
Overschilderbaar	Na ca. 16 uur.

REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel wat water of alcohol.
Gereedschap	Met water schoonmaken, of tijdelijk bewaren in water of folie.
Droge verflaag	Na ca. 1 maand drogen met een neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege busen overgieten in een kleinere bus of blik helpt indrogen voorkomen.

PRODUCTGEGEVENS

VERF IN DE BUS

Verpakking	1 liter; 2.5 liter
Vloeistofdikte	Gereed voor verwerking.

DROGE VERFLAAG

Optimale eigenschappen worden bereikt na 1 week bij ca. 20 °C.

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.