

## Perfect Finish Muurverf Shades

Juni 2008

### OMSCHRIJVING

Watergedragen muurverf voor binnen, op basis van acrylaatharsdispersie.

### GEBRUIKSDOEL

Het schilderen van (poreuze) gladde steenachtige ondergronden, zoals goed afgebonden glad pleisterwerk en -beton. Het schilderen van gips-, gipskarton-, en boardplaten. Het overschilderen van intacte oude muurverflagen.

### VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Fluweelachtig uiterlijk
- Sprankelende lichtreflectieaccenten
- Zeer decoratief
- Reukarm, oplosmiddelvrij
- Wasbaar en nat schrobbaar
- Zeer mat

### KLEUR, GLANS, EFFECT

Lichte kleuren volgens kleurkaart, te maken via het Histor speciale kleurkaarten in het kleurmengsysteem. Zacht mat met fluweeluitend.

### VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

#### Nieuw werk, kale ondergrond

Vuil en vet, stof, poeder en andere ongerechtigheden grondig verwijderen. Zonodig reinigen met Histor Ontvetter, goed naspoelen en afnemen. Eventuele beschadigingen repareren met een geschikt middel. Zuiging van de muur, vooral de reparatieplaatsen, wegnemen met Histor Wand voorstrijk (behandel de gehele muur).

#### Onderhoud verflagen in goede staat

Vuile, maar gave, goed hechtende en intacte verflagen reinigen met Histor Ontvetter. Goed naspoelen en afnemen. Kleine beschadigingen repareren met een geschikt middel. Eventuele zuiging, vooral op reparatieplaatsen, wegnemen met Histor Wand voorstrijk. Waterkringen, roet, doorslaande verkleuringen e.d. isoleren met Histor Vlekdekkende voorstrijk. Behandel daarbij de gehele muur en niet alleen de vlekken.

#### Onderhoud verflagen in slechte staat

Slecht hechtende, afbladderende verflagen zo grondig als mogelijk verwijderen. Veegvaste verven en minder goede latexverven kunnen met een stoomapparaat worden weekgemaakt. Direct na het stomen afsteken met een plamuurmes. Weekmaken kan ook met behangplaksel (celluloselijm), waaraan wat afwasmiddel is toegevoegd. Opstrijken en 10-20 minuten laten inweken. Vervolgens de weke laag afsteken met een plamuurmes. Dit eventueel herhalen. Alkydhars-muurverven (synthetisch), en hoogwaardige acryllatex-verven (hoog bindmiddelgehalte), zijn indien nodig alleen te verwijderen met een verfabijtmiddel. Na het verwijderen van de lagen, zonodig de muur weer schoonmaken met Histor Ontvetter, naspoelen en afnemen. Noodzakelijke reparaties uitvoeren met een geschikt middel. Eventuele restanten vastzetten, en reparaties, behandelen met Histor Fixerende voorstrijk.

#### Afwerking

Breng op de schone en draagkrachtige ondergrond, na voldoende droging van de lagen voorstrijk, twee lagen Perfect Finish Muurverf Shades aan.



## Perfect Finish Muurverf Shades

Juni 2008

### VERWERKING VAN DE VERF

<b>Gereedschap</b>	Vachtroller. Blokwitkwast of brede langharige platte kwast. Gelijkmatic opbrengen en verdelen.
<b>Voor gebruik</b>	Verf goed roeren.
<b>Verdunning</b>	Niet nodig te verdunnen.
<b>Droge laagdikte</b>	Aanbevolen: ca. 35 micrometer.
<b>Kwast/rollagen</b>	Aanbevolen: 1 volle rollaag, daarna een kwastlaag.
<b>Temperatuur</b>	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
<b>Na gebruik</b>	Luchtdicht afsluiten.
<b>Werkwijze</b>	Breng de eerste laag aan met de vachtroller. Na vier uur drogen kan een tweede laag worden aangebracht met blokwitter of brede platte kwast. Maak hierbij met de kwast een kruislingse beweging in wildverband. Door grotere of kleinere bewegingen te maken kan het effect worden beïnvloed.

### UITSTRIJKVERMOGEN

<b>Praktisch rendement</b>	Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, van de laagdikte en het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen.
<b>Theoretisch rendement</b>	Ca. 6 m <sup>2</sup> /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond. Zie de informatie op de emmer.

### DROGING BIJ 20° C

<b>Kleefvrij</b>	Na ca. 2 uur.
<b>Overschilderbaar</b>	Tweede laag na ca. 4 uur.

### REINIGEN

<b>Morsvlekken en spatten</b>	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel water of alcohol.
<b>Gereedschap</b>	Met water schoonmaken, of tijdelijk bewaren in water of een folie.
<b>Droge verflaag</b>	Na ca. een maand drogen met water, neutraal reinigingsmiddel en zachte borstel.

### HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

Vorstvrij bewaren. In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25 °C, is dit product ca. 1 jaar houdbaar. Halflege verpakking overgieten in een kleinere helpt indrogen voorkomen.

### PRODUCTGEGEVENS

#### VERF IN DE BUS

<b>Verpakking</b>	1ltr
<b>Vloeistofdikte</b>	Gereed voor verwerking

#### DROGE VERFLAAG

- Optimale eigenschappen na een week bij ca. 20°C.

### VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.