

# Histor Perfect Finish Highlights Glimmering Stone

April 2009

## OMSCHRIJVING

Decoratieve transparante muurverf op basis van watergedragen kunstharsdispersie met een toevoeging van koperen en zilveren deeltjes voor een uniek highlights effect.

## GEBRUIKSDOEL

Histor Highlights Glimmering Stone geeft een rijk en feestelijk effect en laat zich vooral mooi combineren met grijs en steenachtige ondergrondkleur. Koperen en zilveren deeltjes geven samen met de lichtinval je muur een glinsterend en steen/granietachtig effect. Niet geschikt voor vochtige ruimte.

## VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Uniek Highlights effect
- Gouden deeltjes zakken niet uit.
- Milde geur
- Eenvoudig verwerkbaar
- Decoratief

## KLEUR & EFFECT & GLANS

Glimmering Stone bestaat uit koperen en zilveren deeltjes, die samen met de lichtinval je muur tot leven brengt. Afhankelijk van de ondergrondkleur ontstaat een mysterieus, spannend of juist sophisticated resultaat.

## VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

### Nieuw werk, kale ondergrond

Vuil en vet, stof, poeder en andere ongerechtigheden grondig verwijderen. Zonodig reinigen met Histor Ontvetter, goed naspoelen en afnemen. Eventuele beschadigingen repareren met een geschikt middel. Zuiging van de muur, vooral de reparatieplaatsen, wegnemen met Histor Wandvoorstrijk (behandel de gehele muur). Breng een laag muurverf aan in de gewenste kleur(en); voordat Histor Highlights Glimmering Stone wordt gebruikt.

### Onderhoud verflagen in goede staat

Vuile, maar gave, goed hechtende en intacte verflagen reinigen met Histor Ontvetter. Goed naspoelen en afnemen. Kleine beschadigingen repareren met een geschikt middel. Eventuele zuiging, vooral op reparatieplaatsen, wegnemen met Histor Wandvoorstrijk. Waterkringen, roet, doorslaande verkleuringen e.d. isoleren met Histor Vlekdekkende Voorstrijk. Behandel daarbij de gehele muur en niet alleen de vlekken. Breng een laag muurverf aan in de gewenste kleur(en); voordat Histor Highlights Glimmering Stone wordt gebruikt.

### Onderhoud verflagen in slechte staat

Slecht hechtende, afbladderende verflagen zo grondig mogelijk verwijderen. Veegvaste verven en minder goede latexverven kunnen met een stoomapparaat worden weekgemaakt. Direct na het stomen afsteken met een plamuurmes. Weekmaken kan ook met behangplaksel (celluloselijm), waaraan wat afwasmiddel is toegevoegd. Opstrijken en 10-20 minuten laten inweken. Vervolgens de weke laag afsteken met een plamuurmes. Dit eventueel herhalen. Alkydhars-muurverven (synthetisch), en hoogwaardige acryllatex-verven (hoog bindmiddelgehalte), zijn indien nodig alleen te verwijderen met een verfabbijtmiddel. Na het verwijderen van de lagen, zonodig de muur weer schoonmaken met Histor Ontvetter, naspoelen en afnemen. Noodzakelijke reparaties uitvoeren met een geschikt middel. Eventuele restanten vastzetten, en reparaties behandelen met Histor Fixerende Voorstrijk. Breng een laag muurverf aan in de gewenste kleur(en); voordat Histor Highlights Glimmering Stone wordt gebruikt.

### Afwerking

Breng Histor Glimmering Stone aan over de gekozen Histor Perfect Finish muurverf.



April 2009

## Histor Perfect Finish Highlights Glimmering Stone

### VERWERKING VAN DE VERF

<b>Gereedschap</b>	Vachtroller.
<b>Voor gebruik</b>	Verf goed roeren. Glimmering Stone gelijkmatig door de transparante muurverf roeren.
<b>Verdunning</b>	Verdunnen niet nodig.
<b>Kwast/rollagen</b>	Aanbevolen: 1 laag.
<b>Temperatuur</b>	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen de 10 °C en 25 °C.
<b>Na gebruik</b>	Luchtdicht afsluiten.
<b>Werkwijze</b>	Breng indien gewenst eerst een laag Histor Perfect Finish muurverf in een gekozen ondergrond kleur aan. Laat de verflaag minimaal 4 uur drogen bij kamertemperatuur. Meng al roerend de Glimmering Stone voorzichtig door de transparante muurverf. Roer goed door. De verf is nat melkachtig van kleur maar droogt transparant op. Breng vervolgens met een vachtroller de Histor Highlights Glimmering Stone aan.

### UITSTRIJKVERMOGEN

<b>Praktisch rendement</b>	Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond, van de laagdikte en het gebruikte gereedschap, en van de omstandigheden bij het aanbrengen.
<b>Theoretisch rendement</b>	5-7 m <sup>2</sup> /l op een strakke, vlakke, niet zuigende ondergrond. Zie de informatie op verpakking.

### DROGING BIJ ca. 20° C

<b>Stofvrij</b>	Na ca. 1 uur.
<b>Overschilderbaar</b>	Na ca. 4-6 uur.

### REINIGEN

<b>Morsvlekken en spatten</b>	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel water of alcohol.
<b>Gereedschap</b>	Met water schoonmaken, of tijdelijk bewaren in water of een folie.
<b>Droge verflaag</b>	Na ca. een maand drogen met water, neutraal reinigingsmiddel en zachte borstel.

### HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

Vorstvrij bewaren. In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25 °C, is dit product ca. 12 maanden houdbaar.

### PRODUCTGEGEVENS

#### VERF IN DE BUS

<b>Verpakking</b>	0.75 liter basis en toevoeging 0.20 gram Koper en zilverdeeltjes
<b>Vloeistofdikte</b>	Gereed voor verwerking.

#### DROGE VERFLAAG

- Optimale eigenschappen na ca. een week bij ca. 20°C.

### VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad van dit product.