



## Perfect Base Grondverf Acryl

maart 2012

### OMSCHRIJVING

Grondverf voor binnen op basis van watergedragen acrylaathars dispersie.

### GEBRUIKSDOEL

Het gronden en overgronden van nieuw hout en oude intacte verflagen. Het overgronden van metalen die behandeld zijn met een corrosiewerende grondverf.

### VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Goede hechting op nieuw- en geschilderd werk
- Goede vulling, goed schuurbaar
- Hoge dekkraft
- Vochtregulerend
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Waterverdundbaar
- Isoleert wateroplosbare inhoudsstoffen uit Merbau
- Geschikt voor de meeste MDF soorten

### KLEUR EN GLANS

Wit

Mat

### VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

#### NIEUW WERK

<b>Algemeen</b>	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Histor Perfect Base Ontvetter.
<b>Hout</b>	Scherpe hoeken afronden. Zorgvuldig schuren en behandelen met Histor Perfect Base Grondverf Acryl. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.
<b>MDF plaatmateriaal</b>	Niet ontvetten of schuren levert meestal de beste resultaten op, e.e.a. afhankelijk van de soort en kwaliteit. De kopse (zaag)kanten extra behandelen i.v.m. sterke zuiging.
<b>Staal</b>	Roest grondig verwijderen en goed schuren. Blank metaal voorzien van Histor Perfect Base Grondverf voor Metaal.
<b>Plamuren</b>	Alleen kleine oneffenheden, indien noodzakelijk. Plamuurplaatsen gronden met Histor Perfect Base Grondverf Acryl om eventuele zuiging weg te nemen.
<b>Afwerken</b>	Overgronden en aflakken, of voor- en aflakken met Histor Perfect Finish Acryl Zijdeglans of Hoogglans.

#### ONDERHOUD OUDE LAKLAGEN IN GOEDE STAAT

<b>Algemeen</b>	Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Histor Perfect Base Ontvetter. Zorgvuldig matschuren.
<b>Hout</b>	Kaal geschuurde plaatsen voorzien van Histor Perfect Base Grondverf Acryl.
<b>Staal</b>	Kaal geschuurde plaatsen voorzien van Histor Perfect Base Grondverf voor Metaal.
<b>Afwerken</b>	Overgronden en aflakken, of voor- en aflakken met Histor Perfect Finish Acryl Zijdeglans of Hoogglans.

#### ONDERHOUD OUDE LAKLAGEN IN SLECHTE STAAT

<b>Algemeen</b>	Slecht hechtende verflagen verwijderen door schrappen, schuren, föhnen of afbijten. Reinigen met Histor Perfect Base Ontvetter. Zorgvuldig schuren.
<b>Hout</b>	Verweerd en vergrijsd hout (machinaal) wegschuren. Eventueel rottend hout verwijderen. Beschadigingen repareren met een geschikt middel. Kaal hout behandelen met Histor Perfect Base Grondverf Acryl.
<b>Staal</b>	Zorgvuldig schuren. Blank metaal voorzien van Histor Perfect Base Grondverf voor Metaal.
<b>Afwerken</b>	Overgronden en aflakken, of voor- en aflakken met Histor Perfect Finish Acryl Zijdeglans of Hoogglans.



PPG Coatings Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Technisch Centrum 0297-541234. PPG Coatings Belux NV / SA, Genkersteenweg 311, B-3500 Hasselt. Telefoon Customer Service 011-278710. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.



## Perfect Base Grondverf Acryl

maart 2012

### VERWERKING VAN DE VERF

<b>Gereedschap</b>	Mixkwast of velvet(velours) lakroller.
<b>Voor gebruik</b>	Grondverf goed roeren.
<b>Verdunning</b>	Gebruiksklaar, maar voor de eerste laag, of op grote vlakken, tot 5% water.
<b>Droge laagdikte</b>	Aanbevolen: Ca. 30 micrometer.
<b>Kwast/rollagen</b>	Aanbevolen: 1 volle kwastlaag of rollaag.
<b>Temperatuur</b>	Verf op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
<b>Na gebruik</b>	Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.

### UITSTRIJKVERMOGEN OP STRAKKE VLAKKE ONDERGROND

<b>Praktisch rendement</b>	Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.
<b>Theoretisch rendement</b>	Ca. 12 m <sup>2</sup> /l. Zie ook de informatie op de bus.

### DROGING BIJ 20°C

<b>Stofdroog</b>	Na ca. 1 uur.
<b>Kleefvrij</b>	Na ca. 3 uur.
<b>Schuurbaar</b>	Na ca. 5 uur. Alleen indien nodig met een Scotch Brite schuurmatje.
<b>Overschilderbaar</b>	Na ca. 5 uur, zonder te schuren. Na ca. 16 uur schuurbaar met schuurpapier.

### REINIGEN

<b>Morsvlekken en spatten</b>	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel wat alcohol.
<b>Gereedschap</b>	Met water schoonmaken, of tijdelijk bewaren in water of folie.
<b>Droge verflaag</b>	Na ca. 1 week drogen met een neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

### HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik helpt indrogen voorkomen.

### PRODUCTGEGEVENS

VERF IN DE BUS	DROGE VERFLAAG	
<b>Verpakking</b>	0.25 liter; 0.75 liter; 2.5 liter	Optimale eigenschappen worden bereikt na 1 week bij ca. 20°C.
<b>Vloeistofdikte</b>	Gereed voor verwerking.	

### VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.