

ALGEMEEN

Omschrijving	Waterverdunbare krijtverf voor binnen, op basis van kunstharisdispersie.
Gebruiksdoel	Het schilderen van behandelde en onbehandelde minerale en houten ondergronden. Met deze verf kunnen diverse effecten gecreeerd worden; whitewash, brocante/verouderde effecten en doorschuureffect. Voor een extra bescherm laag afwerken met een geschikte wax of matte watergedragen vernis.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none">• Poedermatte uitstraling• Excellente dekking• Waterverdunbbaar• Gemakkelijk verwerkbaar
Kleur	Kleuren uit de HistorONE collection door middel van 2 basisverven, via het Histor kleurmengsysteem.
Glans	Poedermat

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Nieuw werk	<p>Algemeen Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen, reinigen met Histor Ontvetter.</p> <p>Hout Eventuele scherpe hoeken afronden, straal ca. 5mm. Zonodig zorgvuldig schuren en eikenhout voorzien van ONE by Histor Grondverf Acryl. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.</p> <p>Plamuren Alleen kleine oneffenheden, indien noodzakelijk. Plamuurplaatsen gronden om mogelijke zuiging weg te nemen.</p> <p>Afwerken Voor- en aflakken met ONE by Histor Krijtverf.</p>
------------	--

VERWERKING

Gereedschap	Spalter, stugge kortharige kwast en/of blokkwast.
Voor gebruik	Verf goed roeren.
Droge laagdikte	Aanbevolen: ca. 40 micrometer.
Kwast/rollagen	Aanbevolen: 1 volle laag, afhankelijk van de ondergrond.
Temperatuur	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
Na gebruik	Bus luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor goede afsluiting.
Rendement	<p>Praktisch rendement Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.</p> <p>Theoretisch rendement Ca. 10m²/l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.</p>

DROGING

Stofdroog	Na ca. 1 uur.
Schuurbaar	Na ca. 4 uur.
Overschilderbaar	Tweede laag na ca. 4-6 uur.
Volledig verhard	Optimale eigenschappen na een week bij ca. 20°C.

REINIGING

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel water.
Gereedschap	Met water schoonmaken, of tijdelijk bewaren in water of een folie.
Droge verflaag	Na ca. een week drogen met neutrale niet schurende huishoudelijke reinigingsmiddelen.

PRODUCTGEGEVENS

Houdbaarheid en bewaarcondities	In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik helpt indrogen voorkomen.
Verpakking	0,5 en 1.0 liter
Vloeistofdikte	Strijkklaar.
Veiligheidsgegevens en afvalbehandeling	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstanten en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.