

ROBUR

Peinture laque alkyde brillante garnissante

Définition	<ul style="list-style-type: none">• Peinture laque alkyde brillante garnissante.
Domaines d'emploi	<ul style="list-style-type: none">• Intérieur / Extérieur.• Travaux neufs et travaux d'entretien.• Protection et décoration des bois et métaux après primaire antirouille (toutes menuiseries et serrureries du bâtiment).
Points forts	Bon durcissement, offre une très bonne protection du support
Caractéristiques	* Excellent rendu. * Garnissant et bon enrobage des arêtes. * Bonne perméabilité à la vapeur d'eau sur boiseries
Caractéristiques Techniques	<p>Aspect du film sec :</p> <ul style="list-style-type: none">• Brillant tendu <p>Nuances :</p> <ul style="list-style-type: none">• Blanc et teintes du nuancier Chromatic® <p>Extrait sec pondéral :</p> <ul style="list-style-type: none">• $77 \pm 2\%$. <p>Extrait sec volumique :</p> <ul style="list-style-type: none">• $65 \pm 2\%$. <p>Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :</p> <ul style="list-style-type: none">• Sec au toucher : 12 heures <p>Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :</p> <ul style="list-style-type: none">• Redoublable : 24 heures <p>Rendement moyen :</p> <ul style="list-style-type: none">• 13 à 16 m²/litre. <p>Conditionnement :</p> <ul style="list-style-type: none">• Blanc : 1 litre, 5 litres et 15 litres.• Nuances : 1 litre, 3 litres et 15 litres <p>Conservation :</p> <ul style="list-style-type: none">• 12 mois en emballage hermétique d'origine non entamé. <p>Brillant spéculaire :</p> <ul style="list-style-type: none">• >75% à 60 ° d'angle à 30 jours (Norme ISO 2813). <p>Point éclair :</p> <ul style="list-style-type: none">• 39 °C (Norme ISO 1523).

ROBUR

Type de supports et preparation

Type de support :

- Tous bois bruts, lasurés, peints en bon état, suivant préparation de surface conformément aux spécifications de la norme NF DTU 59.1

Préparation des supports :

TRAVAUX NEUFS

- Ponçage, époussetage, dégraissage.
- Gratter puis isoler les nœuds et les poches de résines des bois résineux à l'aide d'un produit adapté.

TRAVAUX D'ENTRETIEN

- Anciennes lasures ou peinture en bon état : lessivage, ponçage, époussetage.
- Anciennes peintures ou lasures en mauvais état, anciens vernis : décapage, rinçage si nécessaire, ponçage, époussetage

Application

Matériel d'application :

- Brosse, rouleau laqueur laine 4 mm, rouleau microfibres 6 ou 10 mm.
- Pistolet (nous consulter).

Dilution :

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

Nettoyage du matériel :

- White Spirit.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer sur support condensant, gelé ou humide.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et humidité relative supérieure à 65% pour l'intérieur, et pour l'extérieur : à température inférieure à 5°C et humidité relative supérieure à 80%. Se conformer à la norme NF DTU 59.1.
- Sur les bois exudant des huiles antisiccatives utiliser NEUTRAPRIM ou SYLTEO.

Classification

Classification AFNOR : NF T 36-005 - Famille I - Classe 4 a. Émissions dans l'air intérieur : Classe A+
Catégorie / Valeur COV :

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 300 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants