

LISWOOD HES

Lasure alkyde Haut Extrait Sec d'imprégnation et finition satinée offrant une haute durabilité.

Définition Lasure à haut extrait sec satinée à base de résines glycérophthaliques.

Domaines d'emploi

- Extérieur : neuf/entretien.
- Décoration et protection de tous les sujets bois usuels du bâtiment.

Points forts

- Excellent garnissant.
- Excellente durabilité.
- Microporeuse : laisse respirer le bois.
- Stabilité du degré de brillance.

Caractéristiques Haute durabilité.

Caractéristiques Techniques

Aspect du film sec :
Satiné.

Nuances :
Nuancier CHROMATIC® Bois.

Masse volumique à 20 °C :
(Incolore : kg/dm³)
• 0,91 ± 0,01 (norme EUR PL 004).

Extrait sec pondéral :
En poids (norme EUR PL 005) : 66 ± 2 % (Incolore).

Extrait sec volumique :
En volume (théorique) : 62 ± 2 % (Incolore).

Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :
(à 23 °C - 50 % HR)
• Sec : 6 h.
• Recouvrable : 16 à 24 h.

Rendement moyen :
Environ 12 à 15 m²/L par couche, selon les bois.

Conditionnement :
1 L - 5 L - 15 L, selon teintes.

Conservation :
18 mois en emballage d'origine non entamé.

Brillant spéculaire :
20 % sous 60°.

Point éclair :
48 °C.

LISWOOD HES

Type de supports et préparation	Type de support : Bois neufs* Préparation des supports : <ul style="list-style-type: none">• Nettoyage• Brossage• Ponçage• Époussetage
Application	Matériel d'application : Brosse, rouleau microfibres polyester 6 mm. Dilution : Prêt à l'emploi, sans dilution. Nettoyage du matériel : White-spirit. Précautions d'emploi : Précautions d'emploi : <ul style="list-style-type: none">• Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.• Éviter notamment d'appliquer au soleil ou sur support chaud.• Ne pas appliquer sur bois exsudant des huiles antisiccatives, appliquer alors LISWOOD AQUA TT.• Ne pas appliquer en présence de résines ou essences, de fendillements et déformations du bois, de défauts d'assemblage, de dégradations ou d'humidité.• Ne jamais appliquer directement sur les peintures et vernis, même après ponçage.• La teinte finale obtenue dépend de la nature du bois, de sa préparation et du nombre de couches appliquées et peut donc présenter des écarts avec le nuancier.• Les lasures incolores traditionnelles en système complet sont à proscrire en extérieur sur bois bruts.• En extérieur, le LISWOOD HES en couche d'imprégnation doit être recouvert dans les trois mois qui suivent sa mise en œuvre.
Classification	NF T 36-005 : Famille I - Classe 4a.
