

Kenmerkenblad ProGold Epoxypasta



| | |
|------------------------------|---|
| Omschrijving | Oplosmiddelvrije, tweecomponenten reparatiemassa op basis van epoxy. |
| Gebruiksdoel | Herstellen van aangetast hout. Het afdichten van openstaande houtverbindingen, scheuren en gaten. |
| Voornaamste kenmerken | <ul style="list-style-type: none"> • Uitstekende hechting. • Watervast. • Krimpvrij. • Gemakkelijk mengbaar. • Mengcontrole door verschillend gekleurde componenten. • Zeer gemakkelijk verwerkbaar. • Goed modelleerbaar. • Schuurbaar en bewerkbaar na doorharding. • Overschilderbaar met oplosmiddelhoudende en watergedragen verven. |
| Kleuren en glans | Component A: wit. Component B: geel. Gemengd product: beige. |
| Verpakking | Koker van 265 ml (basis en verharder in 1 koker). |
| Basisgegevens | <p>Gemengd product</p> <p>Dichtheid : ca. 1,4 kg/dm³</p> <p>Percentage vaste stof : 100 vol%</p> <p>Laagdikte minimaal : 5 mm</p> <p>Componenten</p> <p>Houdbaarheid : Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 12 maanden.</p> <p>Vlampunt : component A 150°C component B 100°C</p> <p>Droogtijden bepaald bij 20°C en 65% R.V.</p> <p>Schuurbaar na : ca. 16 uur</p> <p>Overschilderbaar na : ca. 16 uur Alvorens over te schilderen, de gerepareerde delen eerst schuren.</p> <p>Volledig uitgehard na : ca. 7 dagen</p> |
| Verbruik | Afhankelijk van ondergrondconditie, applicatiemethoden en dergelijk ca. 1,4 kg/dm ³ |

Kenmerkenblad ProGold Epoxypasta



Ondergrond- condities

De ondergrond dient schoon, droog, vet- en stofvrij te zijn en verder te voldoen aan de normaal geldende condities en voorwaarden.

Verwerkings- condities

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie- en drogingsproces tussen 10°C en 35°C.

Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.

De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen.

Systemen

Herstellen van aangetast hout

- Aangetast hout (inclusief 5 mm van het aangrenzende gezonde hout) volledig verwijderen door middel van frezen. Het hout schuren.
- Contactvlakken voorstrijken met ProGold Houtimpregneer en 30 minuten laten intrekken. Overtollig materiaal verwijderen.
- Nat in nat repareren met ProGold Epoxy Pasta.

Afdichten van openstaande houtverbindingen en/of scheuren

- Openstaande houtverbindingen en scheuren uitfrezen. het hout schuren.
- Contactvlakken voorstrijken met ProGold Houtimpregneer en 30 minuten laten intrekken. Overtollig materiaal verwijderen.
- Nat in nat repareren met ProGold Epoxy Pasta.

Noot

Het reparatiesysteem dient afgestemd te zijn op de technische mogelijkheden en de gestelde eisen. Voor een optimaal resultaat is een gedegen inspectie en technisch advies noodzakelijk.

Instructies voor gebruik

Mengverhouding

1 volumedeel component A : 1 volumedeel component B.

Menginstructie

Component A en B zorgvuldig mengen tot homogeen. Meng op een vlakke, harde ondergrond, bijvoorbeeld een boardplaat.

Potlife (verwerkingstijd) bij 65% R.V.

bij 20°C ca. 30 minuten

Gereedschap

Plamuurmes, rij en dergelijke.

Verdunning

Product mag niet verdund worden.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met Sigma verdunning 90-53.

Kenmerkenblad ProGold Epoxypasta



Veiligheids- maatregelen

Zie productveiligheidsblad van ProGold Epoxy Pasta.