

## Kenmerkenblad ProGold Houtimpregneer



**Omschrijving** Oplosmiddelvrije, laag viskeuze, tweecomponenten impregneer op basis van gemodificeerde epoxy.

**Gebruiksdoel** Hechtlaag tussen hout en ProGold Epoxypasta.  
Hechtlaag tussen hout en ProGold Quickrepair.  
Het afdichten van poreuze ondergronden, zoals kops hout, ter voorkoming van vochtopname door capillaire werking.

**Voornaamste kenmerken**

- Goed penetratievermogen.
- Herkenbare kleurindicator.
- Eenvoudig te verwerken.
- Bevat geen fungiciden.
- Watervast.
- Oplosmiddelvrij, dus 100% werkzaam product.

**Kleuren en glans** Blauw.

**Verpakking** Set van twee plastic flesjes (100 ml per flesje).

### Basisgegevens

#### Gemengd product

Dichtheid : ca. 1,1 kg/dm<sup>3</sup>  
Percentage vaste stof : 100 vol%

#### Componenten

Houdbaarheid : tenminste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats.  
Vlampunt : component A > 65°C  
component B > 65°C

#### Droogtijden bepaald bij 20°C en 65% R.V.

Aanbrengen reparatiemassa na : 30 minuten, nat in nat  
Overschilderbaar met zichzelf na : 24 uur. Alvorens een volgende laag aangebracht kan worden, eerst schuren.  
Volledig uitgehard na : ca. 7 dagen

**Ondergrond-  
condities** De ondergrond dient schoon, droog, vet- en stofvrij te zijn en verder te voldoen aan de normaal geldende condities en voorwaarden.

## Kenmerkenblad ProGold Houtimpregneer



### Verwerkings- condities

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie- en drogingsproces tussen 10°C en 30°C.

Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.

De ondergrondtemperatuur dient min. 3°C boven het dauwpunt te liggen.

### Systemen

#### Herstellen van aangetast hout

- Aangetast hout (inclusief 5 mm van het aangrenzende gezonde hout) volledig verwijderen door middel van frezen. Het hout schuren.
- Contactvlakken voorstrijken met ProGold Houtimpregneer en 30 minuten laten intrekken. Overtollig materiaal verwijderen.
- Nat in nat repareren met ProGold Epoxy Pasta.

#### Afdichten van openstaande houtverbindingen en/of scheuren

- Openstaande houtverbindingen en scheuren uitfrezen. Het hout schuren.
- Contactvlakken voorstrijken met ProGold Houtimpregneer en 30 minuten laten intrekken. Overtollig materiaal verwijderen.
- Nat in nat repareren met ProGold Quickrepair of ProGold Epoxy Pasta.

#### Reparatie van kleine beschadigingen in hout (reparaties tot 10 mm)

- Beschadigd hout verwijderen. Het hout schuren tot op het gezonde hout.
- Contactvlakken voorstrijken met ProGold Houtimpregneer en 30 minuten laten intrekken. Overtollig materiaal verwijderen.
- Nat in nat repareren met ProGold Quickrepair.

#### Noot

Het reparatiesysteem dient afgestemd te zijn op de technische mogelijkheden en de gestelde eisen. Voor een optimaal resultaat is een gedegen inspectie en technisch advies noodzakelijk.

### Instructies voor gebruik

#### Mengverhouding

1 volumedeel component A : 1 volumedeel component B.

#### Menginstructie

Component B toevoegen aan component A. Het geheel mengen tot homogeen.

#### Potlife (verwerkingstijd) bij 65% R.V.

bij 20°C ca. 20 minuten

#### Gereedschap

Kwast.

#### Verdunning

Product mag niet verdund worden.

#### Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met Sigma verdunning 90-53.

## Kenmerkenblad ProGold Houtimpregneer



### Veiligheids- maatregelen

Zie productveiligheidsblad van ProGold Houtimpregneer.