

Kenmerkenblad ProGold Spackspray



Omschrijving	Snel drogende structuurspray voor binnen op basis van gemodificeerde kunstharstdispersie.	
Gebruiksdoel	Het bijwerken van beschadigde spackafwerkingen op wanden en plafonds. Toe te passen op minerale ondergronden, zoals beton, gipsplaat en stucwerk.	
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Mooie spackstructuur. • Snelle droging. • Overschilderbaar met binnenmuurverven. 	
Kleuren en glans	Wit. Mat.	
Verpakking	Spuitsbus van 400 ml.	
Basisgegevens	Dichtheid	: ca. 1,3 kg/dm ³
	Percentage vaste stof	: ca. 50 vol.%
	Vlampunt	: -42°C
	Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.	
	Stofdroog na	: ca. 30 minuten*
	Overschilderbaar na	: ca. 1 uur*
	* De droogtijden zijn mede afhankelijk van de laagdikte. Lage temperatuur en hoge relatieve vochtigheid vertragen de doordroging.	
Houdbaarheid	2 jaar na productiedatum bij temperaturen tussen 5°C en 35°C in gesloten verpakking. De houder staat onder druk, bescherm de spuitbus tegen direct zonlicht.	
Rendement	Circa 1,5 m ² /spuitbus.	
Ondergrond- condities	Ondergrond volledig afgebonden, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage max. 4%. Vochtpercentage van gipsgebonden ondergronden max. 1%. Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.	
Verwerkings- condities	Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan: <ul style="list-style-type: none"> - Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 15°C. - Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%. - De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen. 	

Kenmerkenblad ProGold Spackspray



Systemen

Bijwerken van met Spack behandelde plafonds en wanden

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
- Gaten en oneffenheden repareren met ProGold 2300 Universeel Reparatiemiddel of ProGold 2500 Lichtgewicht Vulmiddel.
- Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken met een geschikt voorstrijk- of fixeermiddel.
- Plaatsen met doorslaggevoelige verontreinigingen, zoals nicotine en waterkringen, isoleren met ProGold Isoleerspray.
- Bijwerken met ProGold Spackspray.

Instructies voor gebruik

De spuitbus dient een temperatuur te hebben van minimaal 15°C.
Schud de spuitbus. Nadat de kogel wordt gehoord, nog minimaal 1 minuut doorschudden.
Tijdens het gebruik regelmatig schudden.
Spuitafstand 25-30 cm. Door het variëren van de spuitafstand en de diepte van het indrukken van de spraykop is het mogelijk om zowel grove als fijne structuren te spuiten.
Na gebruik de spuitbus omkeren en spraykop schoonspuiten.

Aanwijzing

Doordat het materiaal tijdens de droging iets slinkt, is het raadzaam de structuur iets grover aan te brengen. Indien meerdere lagen noodzakelijk zijn, wordt geadviseerd ten minste 10 minuten te wachten alvorens een volgende laag ProGold Spackspray aan te brengen.

Veiligheidsmaatregelen

Zie productveiligheidsblad van ProGold Spackspray.