



EMALIA LUKSUSOWA

do okien i drzwi, jedna warstwa, śnieżnobiała

ŁAGODNY
ZAPACH



TRWAŁA BIEL
ODPORNĄ NA
ŻÓŁKNIECIE



ODPORNĄ NA
WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



Zakres stosowania

Emalia przeznaczona jest do malowania drewnianych okien i drzwi, a także innych przedmiotów z drewna, materiałów drewnopochodnych, lamperii oraz elementów metalowych eksploatowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. W wyrobie zastosowano technologię emalii o wysokiej zawartości części stałych (Technologia High Solid).

Główne cechy:

- super trwały połysk
- trwała biel
- łagodny zapach
- podwyższona odporność na uszkodzenia mechaniczne
- 2w1, gruntoemalia (bez gruntu do powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń)
- 7 lat ochrony (patrz Dodatkowe Informacje)

Kolor	Śnieżnobiała
Wygląd powłoki	Połysk, satyna
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	1000-1500
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm ³]	1,20-1,35
Ilość warstw	1
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]	12
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	Po min. 24
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek lub natrysk
Rekomendowane narzędzia marki Dekoral Gold	Pędzel Oval, Płaski Płaski,
Wydajność przy jednej warstwie	do 10 m ² /l
Rozcieńczalnik	Do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania

Wskazówki BHP i PPOŻ

- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.dekoral.pl

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Z podłoża przeznaczonego do malowania usunąć wszelkie zabrudzenia, nierówności, odtłuścić i wysuszyć.
- Podłoża drewniane i drewnopochodne eksploatowane na zewnątrz (uprzednio niemalowane) zagruntuj IMPREGNATEM GRUNT R marki Drewnochron. Jako farbę podkładową zalecamy zastosować GRUNTOMAL marki Dekoral. Wewnątrz pomieszczeń emalia może być наносzona bezpośrednio na surowe drewno.
- Podłoża stalowe i żeliwne eksploatowane na zewnątrz zagruntuj PODKŁADEM ANTYKOROZYJNYM marki Dekoral.
- Tynki wewnętrzne zagruntuj GRUNTOMALEM marki Dekoral.
- Przy malowaniu renowacyjnym stare powłoki zmatuj papierem ściernym i odpyl. Usunąć powłoki złuszczone i spękań.

2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj i w razie potrzeby rozcieńcz dodatkiem max. 2% objętości rozcieńczalnika. Niewłaściwe wymieszanie wyrobu może powodować różnice w kolorze oraz stopniu połysku finalnej powłoki.
- Wyrób nakładaj wałkiem, pędzlem lub za pomocą natrysku.
- Przy aplikacji zachowaj zalecaną wydajność.
- Zalecamy nakładanie 1 warstwy wyrobu. Podłoża ciemne lub niejednolite maluj dwuwarstwowo.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyć rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.

3. Dodatkowe informacje

- Maluj w temperaturze powietrza i podłoża od +10 °C do +30 °C. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki. Aplikacja produktu w warunkach powyżej +25 °C może prowadzić do nieodpowiedniej rozlewności farby i szybkiego odparowania rozpuszczalnika, co niekorzystnie wpływa na trwałość powłoki w czasie. Temperatura podłoża powinna być wyższa od punktu rosy o przynajmniej 3 °C.
- Pełne właściwości eksploatacyjne powłoka uzyskuje po 72 h od nałożenia ostatniej warstwy
- Temperatura aplikowanego wyrobu powinna wynosić od +10 °C do +25 °C.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Do malowania niewielkich powierzchni zaleca się aplikację natryskiem pneumatycznym.
- Do 7 lat ochrony:
 1. Aplikacja na prawidłowo przygotowane podłoża, zgodnie z zaleceniami producenta.
 2. Dla powierzchni pionowych przy braku silnego nasłonecznienia, w miejscu przewiewnym i niezawilgoconym.
- Poszczególne szarże emalii mogą różnić się nieznacznie odcieniem koloru oraz stopniem połysku. W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą.

Atesty: Posiada Atest Higieniczny PZH

PKWiU: 20.30.12.0.

Data ważności: 36 miesięcy od daty produkcji

Limit zawartości LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/i/FR): 300 g/l (2010). Produkt zawiera max 300 g/l.

Opakowanie handlowe: 0,65L

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia, ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o.