

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

karta nr 1/01/2020

BONDEX SMART PAINT – Super Odporna na Szorowanie



ZAKRES STOSOWANIA

SMART PAINT Super Odporna na Szorowanie to nowoczesna, hypoalergiczna, wysokiej jakości głęboko matowa biała farba lateksowa do ścian i sufitów. Zawartość starannie dobranej emulsji kopolimerowej zapewnia farbie ponadprzeciętne właściwości aplikacyjne i użytkowe. Charakteryzuje się doskonałym kryciem oraz łatwym rozprowadzaniem przy pomocy wałka i natrysku, dzięki idealnej rozlewności. Uzyskana gładka powłoka farby posiada wysoka odporność na szorowanie na mokro i mycie wodą z dodatkiem detergentu. Głęboko matowe wykończenie niweluje drobne niedoskonałości podłoża. Zastosowanie wysokogatunkowej dyspersji zapewnia prawidłową mikrowentylację podłoża. Farba została wyprodukowana ze szczególną dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników oraz środowiska. Bezproblemowa aplikacja nie tylko przy pomocy wałka, ale też natrysku hydrodynamicznego i wysoki standard bezpieczeństwa produktu, sprawia, że farba jest idealnym rozwiązaniem dla profesjonalistów.



GŁÓWNE ZALETY PRODUKTU

GLEBOKO MATOWA LATEKSOWA FARBA DO ŚCIAN I SUFITÓW

- Idealna trwała biel – dzięki zawartości optycznych wybielaczy farba posiada perfekcyjną biel, która nie żółknie w czasie pod wpływem promieni UV
- Wysoka trwałość powłoki przy usuwaniu zabrudzeń wodą z detergentem – odporność powłoki na szorowanie na mokro (klasa 2 wg PN-EN 13300)
- Łatwa i bezproblemowa aplikacja – łatwe rozprowadzenie farby bez uczucia oporu na wałku, bardzo dobra przyczepność do podłoża
- Jednolite, głęboko matowe wykończenie eliminujące drobne niedoskonałości podłoża
- Wysoka siła krycia gwarantuje idealny efekt finalnej powłoki
- Idealna dla profesjonalisty – możliwa aplikacja natryskiem



Kolor

Biały



PARAMETRY TECHNICZNE

Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm ³]	PN-EN ISO 2811-1	1,20÷1,45
Ilość warstw	-	2
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h]	PN-C-81519	2 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	-	po 2 h
Zawartość części stałych, min. [%wag], co najmniej	PN-EN ISO 3251	40
Odporność na szorowanie	PN-EN 13300	Klasa 2
Wydajność przy jednej warstwie (w zależności od chłonności i chropowatości podłoża)	-	do 13 m ² /l
Rozcieńczalnik	-	Woda

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 1 g/l.



DATA WAŻNOŚCI

36 miesiące od daty produkcji



METODA MAŁOWANIA

Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłone wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj odpowiednim preparatem gruntującym (np. Acryl Grunt marki Progold).
- Grzyby i pleśń usuń odpowiednim środkiem grzybobójczym.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących (np. mydło malarskie).
- Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz odpowiednim podkładem izolującym.

Malowanie

- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby pierwszą warstwę rozcieńcz wodą w ilości max. 5 % obj.
- Maluj w temperaturze od + 10° C do + 25° C, przy wilgotności 40-80%.
- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Pełne właściwości użytkowe powłoka uzyskuje po 4 tygodniach od pomalowania.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk hydrodynamiczny.



ATESTY

- Szczegółowe informacje i wskazówki w Karcie Technicznej dostępnej na stronie [www](http://www.ppg.com).
 - PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro)
 - Zgodna z PN-EN 13300 – klasa 2
 - Posiada atest higieniczny
 - Posiada Świadectwo Własności Drażniących i Uczulających tzw. hypoalergia)



ZALECENIA BHP I P. POŻ.

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.



OPAKOWANIE HANDLOWE

11L

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.