

NEUTRAPRIM

Impression isolante des tanins en phase aqueuse



Définition • Impression isolante des tanins en phase aqueuse à base de résines polyuréthane, alkyde et acrylique en émulsion.

Domaines d'emploi • Intérieur / Extérieur.
• Travaux neufs et travaux d'entretien

Points forts Barrière contre les remontées de tanin sur les bois de pays (sauf résineux). Sans odeur. Particulièrement adapté à la mise en peinture des bois tropicaux. Facile d'application.

Caractéristiques Bonne adhérence. Sans coulure. Séchage rapide. Bon tendu à la brosse

Caractéristiques Techniques

Aspect du film sec :

- Mat

Nuances :

- Blanc.

Extrait sec pondéral :

- $54\% \pm 2\%$.

Extrait sec volumique :

- $40\% \pm 2\%$.

Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :

- Sec au toucher : 3 heures.

Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :

- Recouvrable : 5 heures (24 heures en présence de taches de tanin. Dans ce cas, appliquer 2 couches).

Rendement moyen :

- 13 m²/litre

Conditionnement :

- 1 litre, 5 litres et 15 litres

Conservation :

- 18 mois en emballage hermétique d'origine non entamé.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes température.

Point éclair :

- Néant.

NEUTRAPRIM

Type de supports et préparation

Type de support :

- Tous bois bruts, lasurés, peints en bon état, suivant préparation de surface conformément aux spécifications de la norme NF DTU 59.1.

Préparation des supports :

TRAVAUX NEUFS

- Ponçage, époussetage, dégraissage.
- Gratter puis isoler les noeuds et les poches de résines des bois résineux à l'aide d'un produit adapté.

TRAVAUX D'ENTRETIEN

- Anciennes lasures ou peinture en bon état : lessivage, ponçage, époussetage.
- Anciennes peintures ou lasures en mauvais état, anciens vernis : décapage, rinçage si nécessaire, ponçage, époussetage.

Application

Matériel d'application :

- Brosse spéciale phase aqueuse, rouleau polyamide texturé 8 mm, rouleau microfibres 6 mm ou 10 mm

Dilution :

- 0 à 5% d'eau.

Nettoyage du matériel :

- Eau.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer sur support condensant, gelé ou humide.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et humidité relative supérieure à 65% pour l'intérieur, et pour l'extérieur : à température inférieure à 5°C et humidité relative supérieure à 80%. Se conformer à la norme NF DTU 59.1.
- NEUTRAPRIM doit être recouverte dans les 3 mois qui suivent la mise en œuvre.
- Ne pas appliquer sur bois résineux. Même si sur certaines essences, à caractère tanique, une légère coloration peut apparaître après 2 couches de NEUTRAPRIM, celle-ci disparaîtra après l'application d'une peinture de finition.

Classification

Classification AFNOR :

- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7 b2/6 a. Catégorie / Valeur COV :
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 75 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants. Émission dans l'air intérieur :
- Classe A+