

WOODLINE LASURE OPAQUE

Lasure opacifiante satinée en phase aqueuse



Définition

- Lasure opacifiante de décoration et de protection en phase aqueuse d'aspect satiné.

Domaines d'emploi

- Extérieur / Intérieur.
- Décoration et protection de surface bois, neuves ou anciennes.

Points forts

Excellente facilité d'emploi et d'entretien. Recouvrable dans la journée. Aspect décoratif opaque conservant la texture fibreuse du bois. Disponible dans les 24 teintes décors Lasure Opaque et dans l'ensemble du nuancier Chromatic®.

Caractéristiques

Uniformise les teintes du support. S'applique sur bois neufs rabotés ou non, sur bois anciens grisailés, ou anciennement lasurés. Très bonne résistance contre les rayons U.V. Microporeux. Recouvrable par une lasure transparente.

Caractéristiques Techniques

Aspect du film sec :

- Satiné.

Nuances :

- Blanc, 24 Teintes décor de la carte WOODLINE et teintes du nuancier Chromatic®.

Masse volumique à 20 °C :

- $1,36 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$.

Extrait sec volumique :

- $40\% \pm 2\%$.

Extrait sec pondéral :

- $56\% \pm 2\%$.

Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative (séchage plus long par temps humide) :

- Sec au toucher : 2 heures.

Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :

- Recouvrable : 8 heures.

Rendement moyen :

- 10 à 12 m²/litre.

Brillant spéculaire :

- $10\% \pm 5\%$ sous 60° d'angle

Conditionnement :

- 1 litre, 5 litres et 15 litres.

Conservation :

- 18 mois en emballage hermétique d'origine, non entamé.
- Stocker à l'abri du gel et des températures élevées.

Hygiène & Sécurité :

- Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site www.peintures-gauthier.com

Point éclair :

- Néant.

WOODLINE LASURE OPAQUE

Type de supports et préparation

Type de supports :

- Tous bois bruts, lasurés en bon état, suivant préparation de surface conformément aux spécifications de la norme NF DTU 59.1.

Préparation des supports :

TRAVAUX NEUFS

- Ponçage, époussetage, dégraissage
- Gratter puis isoler les noeuds et les poches de résines des bois résineux à l'aide d'un produit adapté

TRAVAUX D'ENTRETIEN

- Anciennes lasures en bon état : lessivage, ponçage, époussetage
- Anciennes peintures, anciens vernis ou lasures en mauvais état : décapage, rinçage si nécessaire, ponçage, époussetage.

Application

Matériel d'application :

- Brosse spéciale acrylique, rouleau microfibres 6 mm.

Dilution :

- 0 à 20% d'eau selon les systèmes.

Conditions de mise en œuvre

Dans tous les cas, le nombre de couches sera de :

- Intérieur : 2 couches minimum
- Extérieur : 3 couches minimum
- Sur parties horizontales et très exposées : appliquer une couche supplémentaire.

Méthode d'application :

1) TRAVAUX NEUFS EN SYSTEME OPAQUE

Sur bois rabotés ou non rabotés : 1 couche de WOODLINE LASURE OPAQUE dilué à 15 - 20% d'eau et 2 couches de WOODLINE LASURE OPAQUE dilué à 10% d'eau.

2) TRAVAUX D'ENTRETIEN EN SYSTEME OPAQUE

Sur anciennes peintures : 1 couche de WOODLINE LASURE OPAQUE dilué à 15 - 20% d'eau et 2 couches de WOODLINE LASURE OPAQUE dilué à 10% d'eau.

Sur bois anciennement lasurés : 1 couche de WOODLINE LASURE OPAQUE dilué à 15 - 20% d'eau et 1 à 2 couches de WOODLINE LASURE OPAQUE dilué à 10% d'eau.

3) TRAVAUX D'ENTRETIEN EN SYSTEME D'UNIFORMISATION DES TEINTES

Sur bois anciennement lasuré : 1 couche de WOODLINE LASURE OPAQUE dilué à 15-20% d'eau pour unifier le support et 1 couche de WOODLINE THIXO SATIN, OU LASURE SATINEE ou AQUALIZER ton bois pour redonner un aspect naturel au support.

Nettoyage du matériel :

- Eau ou au solvant si le produit a séché.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer sur support condensant ou humide.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et humidité relative supérieure à 65% pour l'intérieur, et pour l'extérieur : à température inférieure à 5°C et humidité relative supérieure à 80%. Se conformer à la norme NF DTU 59.1.
- Ne pas appliquer directement sur bois taniques, utiliser SYLTEC.
- Certaines teintes ne pourront être appliquées qu'à l'intérieur : voir carte Woodline et nuancier Chromatic®
- Dans le cas d'utilisation de WOODLINE LASURE OPAQUE en couche d'impregnation sur bois exposés aux intempéries, elle doit être recouverte dans les 3 mois qui suivent la mise en œuvre.

Classification

Classification AFNOR :

- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7 b 2.

Catégorie / Valeur COV :

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 128 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Émission dans l'air intérieur :

- Classe A+