

# ALKYNÉO MAT

## Peinture alkyde en émulsion et acrylique d'aspect mat, poché léger



CHROMATIC  
SYSTEM®

### Définition

- Peinture mate pour la décoration des murs et plafonds, à base de résines alkydes en émulsion et acryliques.

### Domaines d'emploi

- Intérieur.
- Murs et plafonds.
- Pièces sèches.
- Travaux neufs, travaux d'entretien.
- État de finition B.

### Points forts

- Grand confort d'application.
- Temps ouvert maximisé.
- Bon pouvoir opacifiant.
- Blancheur stable dans le temps.

### Caractéristiques

#### Techniques

##### Aspect du film sec :

- Mat, légèrement poché.

##### Nuances :

- Blanc et teintes pastel du nuancier CHROMATIC®.

##### Masse volumique à 20 °C :

- 1,53 ± 0,05 g/cm<sup>3</sup>.

##### Extrait sec pondéral :

- 60 % (± 2%).

##### Extrait sec volumique :

- 40 % (± 2%).

##### Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :

- Sec au toucher : 2 h.

##### Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :

- 6 h (peut varier selon la température et l'humidité).

##### Rendement moyen :

- Supports lisses : 10 à 12 m<sup>2</sup>/L

##### Conditionnement :

10 L

##### Conservation :

- 12 mois en emballage hermétique d'origine.
- Stocker à l'abri du gel.
- Utiliser rapidement après ouverture.

##### Brillant spéculaire :

- < 3 % sous 85° d'angle.

##### Résistance à l'abrasion humide :

- Norme NF EN 13300 : Classe 3 (perte d'épaisseur du film > 20 mm et < 70 µm, après 200 cycles).

##### Point éclair :

- Néant.

# ALKYNÉO MAT

<b>Mise en œuvre</b>	<b>Processus :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Imprimer le support à l'aide d'une couche d'ALKYNÉO PRIM et recouvrir de deux couches d'ALKYNÉO MAT.</li></ul>
<b>Type de supports et préparation</b>	<b>Type de support :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Plâtre et dérivés, bétons et dérivés, anciennes peintures adhérentes.</li></ul> <b>Préparation des supports :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Les supports devront être réceptionnés et préparés suivant les prescriptions de la norme NF DTU 59.1.</li></ul>
<b>Application</b>	<b>Matériel d'application :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet.</li></ul> <b>Dilution :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Brosse, rouleau, pistolet : prêts à l'emploi.</li></ul> <b>Nettoyage du matériel :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Eau.</li></ul> <b>Précautions d'emploi :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ne pas appliquer par une température inférieure à 8 °C et une humidité relative &gt; à 65 %.</li></ul>
<b>Classification</b>	<b>Classification AFNOR :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>NF T 36-005 - Famille I Classe 4a 7b2.</li></ul> <b>Catégorie / Valeur COV :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010).</li><li>Ce produit contient maximum 28 g/L de COV.</li><li>Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.</li></ul> <b>Emissions dans l'air intérieur :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Classe A+.</li></ul>