

ALKYNÉO MAT

Peinture mate à base de résines alkydes en émulsion et acryliques



Définition

- Peinture mate pour la décoration des murs et plafonds, à base de résines alkydes en émulsion et acryliques.

Domaines d'emploi

- Intérieur.
- Murs et plafonds.
- Pièces sèches.
- Travaux neufs, travaux d'entretien
- Etat de finition B.

Points forts

Temps ouvert suffisamment long pour permettre une application aisée, facile d'emploi, respecte la santé du peintre et de ses clients.

Caractéristiques

Bon pouvoir opacifiant, blancheur stable dans le temps.

Caractéristiques Techniques

Aspect du film sec :

- Mat, légèrement poché.

Brillant spéculaire :

- < 3% sous 85° d'angle.

Nuances :

- Blanc et teintes pastel du nuancier Chromatic®.

Masse volumique à 20 °C :

- 1,53 ± 0,05 g/cm³.

Extrait sec volumique :

- 40 % (± 2%).

Extrait sec pondéral :

- 60 % (± 2%).

Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :

- Sec au toucher : 2 heures.

Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :

- 6 heures (peut varier selon la température et l'humidité).

Rendement moyen :

- 10 à 12 m²/litre (sur supports lisses).

Résistance à l'abrasion humide :

- Norme NF EN 13300 : classe 3 (perte d'épaisseur du film > 20 mm et < 70 µm, après 200 cycles).

Conditionnement :

- 5 litres, 15 litres.

Conservation :

- 12 mois en emballage hermétique d'origine.
- Stocker à l'abri du gel.
- Utiliser rapidement après ouverture.

Hygiène & Sécurité :

- Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site : www.peintures-gauthier.com

Point éclair :

- Néant.

ALKYNÉO MAT

Type de supports et préparation

Type de supports :

- Plâtre et dérivés, bétons et dérivés, anciennes peintures adhérentes.

Préparation des supports :

- Les supports devront être réceptionnés et préparés suivant les prescriptions de la norme NF DTU 59.1.

Mise en œuvre

Processus :

- Imprimer le support à l'aide d'une couche d'ALKYNÉO PRIM et recouvrir de deux couches d'ALKYNÉO MAT.

Application

Matériel d'application :

- Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet.

Dilution :

- Brosse, rouleau, pistolet : prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel :

- Eau

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer par une température inférieure à 8 °C et une humidité relative > à 65%.

Classification

Classification AFNOR :

- NF T 36-005 - Famille I Classe 4a 7b2

Catégorie / Valeur COV :

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 28 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Emissions dans l'air intérieur :

- Classe A+.