

Glidden Aqua Spray Finish Satin

Algemeen	
Omschrijving	Watergedragen, verspuitbare zijdeglans aflak voor binnen
Belangrijkste eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> • Gemakkelijke verwerking door spuitapplicatie • Uitstekende vloeiing • Meeste kleuren in 1 laag dekkend • Snelle droging
Toepassing	Voor- en aflak voor hout, metaal en kunststof die voorzien zijn van een geschikte grondverf of bestaande intacte afwerking.
Productinformatie	
Type bindmiddel	Alkydemulsie
Dichtheid	ca. 1,3 kg/dm ³
Vaste stof gehalte	ca. 38 vol.%
Theoretisch rendement	ca. 5,5 m ² /liter op basis van de geadviseerde droge laagdikte
Glansgraad	Zijdeglans
Verwerkingsgegevens	
Verwerkingsmethode	<p>Spuiten met Airmix: Spuitopening 0,009-0,013 inch Spuitdruk 50-100 bar Luchtdruk 1-2 bar Spuithoek van 20° of 40°.</p> <p>Spuiten met Airless: spuitopening 0,010-0,012 inch spuitdruk 100-140 bar Spuithoek 20° of 40°</p>
Verdunning	Product is gebruiksklaar.
Aanbevolen droge laagdikte per laag	Droge laagdikte 70 µm Natte laagdikte 180 µm
Droging	<p>Bij 20°C en 50% RV: Stofdroog: ca. 1 uur Kleefvrij: ca. 3,5 uur Overschilderbaar na: min. 8 uur</p> <p>Bij donkere kleuren, hogere laagdiktes of lagere temperaturen worden de droogtijden langer.</p>
Verwerkingscondities	Ondergrond- en omgevingstemperatuur minimaal 7°C en maximaal 30°C. Relatieve vochtigheid minimaal 60% en maximaal 85%. Ondergrondtemperatuur dient ten minste 3°C boven dauwpunt te liggen
Reiniging gereedschap	Leidingwater
Vlampunt	Niet van toepassing
Overige informatie	
Kleur	Verkrijgbaar in wit en vrijwel alle kleuren
Verpakking	2,5 liter blik
Opslag	Opslag in originele verpakking en bij een temperatuur tussen de 5°C en 30°C, zonder grote temperatuur veranderingen.
Houdbaarheid	12 maanden
Duurzaamheid	
BREEAM	Voldoet aan BREEAM Credit HEA9