

VERNIS MAT CIRÉ



Mars 2016

Définition

- Vernis mat-ciré à base de résines alkydes en solution.

Destination

- INTERIEUR NEUF/ENTRETIEN
- Protection et décoration des ouvrages en bois (lambris de menuiseries, rampes d'escalier, poutres...).

Propriétés

- Conserve au bois sa structure naturelle.
- Protège des chocs domestiques.



Mat



Incolore



Brosse



Rouleau



Pistolet

Données Environnementales et Sanitaires

■ Label Environnemental	■ Non concerné
■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none">■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/e) : 400 g/l■ Ce produit contient au maximum 400 g/l COV■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte des diluants éventuels
■ Production	<ul style="list-style-type: none">■ Toutes nos usines Françaises sont certifiées ISO 14 001■ Nos points de distribution sont à moins de 800 km de vos chantiers
■ Certification Construction	■ VERNIS MAT CIRÉ est éligible aux certifications : LEED, HQE, BREEAM®
■ Fiche de Données de Sécurité	■ Consulter la FDS sur : - www.quickfds.fr - www.seigneurie.com
■ Fiche de Données Environnementales et Sanitaires	■ Consulter la FDES sur : - www.inies.com - www.seigneurie.com
■ Déclaration Environnementale	■ Consultable sur : www.declaration.environmentale.gouv.fr

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Fluide

Aspect du feuil sec

Mat-ciré transparent.

Teintes

Transparent.

Masse volumique

(Transparent : kg/dm³)
■ 0,97 ± 0,005 (norme EUR PL 004)

Extrait sec

(Transparent)
En poids (norme EUR PL 005) : 60 ± 2 %.
En volume (théorique) : 52 ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)
■ Hors poussière 3 h,
■ Sec 6 h
■ Redoublable 24 h

Rendement

12 à 15 m²/l.

Brillant spéculaire

10 % ± 5 % sous 60° d'angle.

Conditionnement

1 litre, 5 litres.

Conservation

18 mois en bidon d'origine non entamé.

Mise en œuvre

Mars 2016

Processus

Fonds bruts ou décapés	1 couche VERNIS MAT-CIRÉ dilué avec 2 % de White-spirit + 2 couches VERNIS MAT-CIRÉ sans dilution
Fonds conservés compatibles : Ponçage, époussetage	2 couches VERNIS MAT-CIRÉ sans dilution

Supports et fonds, préparation

Supports

- Bois bruts et matériaux dérivés du bois conformes à la norme NF DTU 59.1, neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciens vernis ou lasures d'imprégnation en bon état.
- Une reconnaissance et un essai préalables sont nécessaires pour déterminer la nature des préparations.

Travaux préparatoires

- Conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Nettoyage, ponçage, essuyage soigné. Le cas échéant, décapage total des anciennes peintures, ou anciens vernis en mauvais état.
- Dégraissage au xylène de tous bois exotiques et résineux.

Applications

Matériel d'application

- Brosse souple.
- Rouleau poils ras.
- Pistolet.

Dilution

- De 0 à 2 % de White-spirit.

Nettoyage du matériel

White-spirit.

Précautions d'emploi

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Ne pas appliquer sur bois humides ou bois exsudant des huiles anti-oxydantes.
- Prendre soin de bien remuer le produit avant usage afin de mettre en suspension les agents matants.
- Un ponçage est conseillé entre deux couches.

Caractéristiques réglementaires

Classification AFNOR

NF T 36005 : Famille I - Classe 4a

Point éclair

58 °C.

Hygiène et sécurité

- Inflammable.
- Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.