

PRACTI MAT Aéro



Un produit plus léger
Une application plus facile

Juin 2017

Définition

- Peinture mate aux résines synthétiques en dispersion aqueuse.

Destination

- INTERIEUR
NEUF/ENTRETIEN
- Murs et plafonds en pièces sèches.
- Etat de finition B ou C.

Propriétés

- Grande facilité de manutention et d'application.
- Grain poché fin.
- Additivée aux siloxanes pour un résultat sans reprise.



Mat



Brosse



Rouleau



Pistolet

Données Environnementales et Sanitaires

■ Label Environnemental	
■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	Pas de composés CMR classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009)
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none">■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010).■ Ce produit contient au maximum 1 g/l COV.■ Les valeurs indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels.
■ Production	<ul style="list-style-type: none">■ Toutes nos usines Françaises sont certifiées ISO 14 001■ Nos points de distribution sont à moins de 800 km de vos chantiers
■ Certification Construction	■ PRACTI MAT Aéro est éligible aux certifications : LEED, HQE, BREEAM®
■ Fiche de Données de Sécurité	■ Consulter la FDS sur : - www.quickfds.fr - www.seigneurie.com
■ Fiche de Données Environnementales et Sanitaires	■ Consulter la FDES sur : - www.inies.com - www.seigneurie.com
■ Déclaration Environnementale	■ Consultable sur : www.declaration.environmentale.gouv.fr

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Onctueux.

Aspect du feuil sec

Mat poché fin.

Teintes

- En stock : blanc.
- En machine à teinter : tons pastel du nuancier Chromatic®.

Masse volumique

(en blanc, théorique) : kg/dm³
■ 1,20 ± 0,05

Extrait sec

En blanc
En poids : 54 ± 2 %.
En volume : 47 ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)
■ Sec : 2 heures.
■ Redoublable : 6 heures.

Rendement

8 à 9 m²/litre/couche.

Brillant spéculaire

< 3% sous 85°.

Résistance à l'abrasion humide

- Norme NF EN 13300 : classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5 µm et < 20 µm, après 200 cycles).

Conditionnement

15 litres.

Conservation

- 24 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé.
- Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.
- Utiliser rapidement après ouverture.

Mise en œuvre

Juin 2017

Processus

IMPRESSION adaptée au support si nécessaire	1 couche PRACTI PRIM
FINITION	2 couches de PRACTI MAT AÉRO

Se reporter aux fiches techniques correspondantes.

Supports et fonds, préparation

Supports

- Conformés à la norme NF DTU 59.1.
Neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures.
- Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression éventuelle.

Travaux préparatoires

- Conformés à la norme NF DTU 59.1.
- Protéger les métaux avec un primaire approprié (FREITAMÉTAL EXPERT).

Applications

Matériel d'application

- Brosse.
- Rouleau texturé polyamide 12 mm.
- Pistolet.

Dilution

- Brosse, rouleau, pistolet : prêt à l'emploi.

Mise à la teinte

- Par ajustage avec nos colorants universels (2 % maximum).
- Par machine à teinter, avec nos colorants Absolu System.

Nettoyage du matériel

A l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

Précautions d'emploi

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %.

Caractéristiques réglementaires

Classification AFNOR

NF T 36005 : Famille I - Classe 7a2.

Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à l'étiquetage.