

GARNYVELOURS S2P



Mars 2016

Définition


- Peinture garnissante veloutée aux résines alkydes en solution.

Destination

- INTERIEUR
NEUF/ENTRETIEN
- Protection et décoration des menuiseries (bois, métal...)

Propriétés

- Facile à appliquer.
- Robuste et facile d'entretien.
- Atténue les irrégularités des fonds.



Satiné

Brosse

Rouleau

Pistolet

Données Environnementales et Sanitaires

■ Label Environnemental	■ Non concerné
■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 300 g/l ■ Ce produit contient au maximum 300 g/l COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels
■ Production	■ Toutes nos usines Françaises sont certifiées ISO 14 001 ■ Nos points de distribution sont à moins de 800 km de vos chantiers
■ Certification Construction	■ Non concerné
■ Fiche de Données de Sécurité	■ Consulter la FDS sur : - www.quickfds.fr - www.seigneurie.com
■ Fiche de Données Environnementales et Sanitaires	■ Consulter la FDES sur : - www.inies.com - www.seigneurie.com
■ Déclaration Environnementale	■ Consultable sur : www.declaration.environmentale.gouv.fr

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Onctueux.

Aspect du feuil sec

velouté poché.

Teintes

- En stock : blanc
- Par machine à teinter : toutes teintes du nuancier Chromatic®.

Masse volumique

(en kg/dm³)

- 1,47 ± 0,05 (norme EUR PL 004)

Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 80 % ± 2.
En volume (théorique) : 61 % ± 2.

Temps de séchage

(à 23 °C - 55 % HR)

- Sec : 18 heures.
- Redoublable : 24 heures.

Rendement

10 à 12 m²/litre/couche.

Brillant spéculaire

8% d'angle sous 60° à 30 jours.

Conditionnement

Blanc et teintes : 5 et 15 litres.

Conservation

12 mois en emballage d'origine non entamé et fermé.

Mise en œuvre

Mars 2016

PROCESSUS (supports conformes au DTU 59 .1)

Impression adaptée au support : IMPRIMA ou PRIMWOOD BATIMENT ÉVOLUTION ou EXPRIM

Finition : 2 couches de GARNYVELOURS S2P

Se reporter aux fiches techniques correspondantes.

Supports et fonds, préparation

Fonds

- Conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état.
- Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et l'impression éventuelle.

Travaux préparatoires

- Conformes à la norme NF DTU 59.1.
Les fonds devront être rendus non absorbants.
- Protéger les métaux avec un primaire approprié (FREITAMÉTAL EXPERT).

Applications

Matériel d'application

- Brosse.
- Rouleau 12 mm polyamide texturé.
- Pistolet.

Mode d'application

Appliquer grassement et régulièrement.
NE PAS TIRER. Une application trop tirée nuit à l'opacité, à la régularité et à l'aspect du film.

Précautions d'emploi

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.

Dilution

- Prêt à l'emploi. NE PAS DILUER.

Nettoyage du matériel

Aux solvants.

Caractéristiques réglementaires

Classification AFNOR

NFT 36005 : Famille I - Classe 4a

Point éclair

Entre 21 °C et 55 °C.

Hygiène et sécurité

- Inflammable. Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.