

Définition

- Peinture décorative acrylique, d'aspect sablé irisé.

Destination

- INTERIEUR NEUF/ENTRETIEN
- Décoration de tous fonds usuels du bâtiment, des murs des locaux collectifs (magasins, hôtels, restaurants,...) et habitations individuelles.

Propriétés

- Système 100% en phase aqueuse.
- Prêt à l'emploi.
- Application aisée en 2 passes.
- Mise à la teinte en machine à teinter sur le point de vente.



Données Environnementales et Sanitaires

■ Label Environnemental	■ Non concerné.
■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	Pas de composés CMR classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009)
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/l) : 200 g/l ■ Ce produit contient au maximum 50 g/l COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
■ Production	<ul style="list-style-type: none"> ■ Toutes nos usines Françaises sont certifiées ISO 14 001 ■ Nos points de distribution sont à moins de 800 km de vos chantiers
■ Certification Construction	■ SAVANAH FINITION est éligible aux certifications : LEED, HQE, BREEAM®
■ Fiche de Données de Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> ■ Consulter la FDS sur : <ul style="list-style-type: none"> - www.quickfds.fr - www.seigneurie.com
■ Fiche de Données Environnementales et Sanitaires	<ul style="list-style-type: none"> ■ Consulter la FDES sur : <ul style="list-style-type: none"> - www.inies.com - www.seigneurie.com
■ Déclaration Environnementale	■ Consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr

Caractéristiques générales

Aspect en pot

PANTEX 900 ÉVOLUTION :
Liquide légèrement gélifié.
SAVANAH FINITION : Fluide.

Aspect du feuil sec

PANTEX 900 ÉVOLUTION : Mat.
SAVANAH FINITION : Mat-Satin..

Extrait sec

en blanc :
PANTEX 900 ÉVOLUTION :
En poids (norme EUR PL 005) : 57 ± 2 %
En volume (théorique) : 40 ± 2 %
SAVANAH FINITION :
En poids (norme EUR PL 005) : 43 ± 2 %
En volume (théorique) : 38,5 ± 2 %

Masse volumique

(en blanc : kg/dm³)

PANTEX 900 ÉVOLUTION : 1,47 ± 0,05

(Norme EUR PL004)

SAVANAH FINITION : 1,03 ± 0,05 (Norme EUR PL 004)

PANTEX 900 ÉVOLUTION : 1 litre, 5 litres et 15 litres.

SAVANAH FINITION : 1 litre et 5 litres.

Conditionnement

PANTEX 900 : 1 litre, 5 litres et 15 litres.

SAVANAH FINITION : 1 litre et 5 litres.

Rendement (sur supports lisses)

PANTEX 900 ÉVOLUTION : 9 à 12 m²/litre.

SAVANAH FINITION : 9 à 10 m²/litre

Teintes

Teintes du nuancier **SAVANAH**..

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

PANTEX 900 ÉVOLUTION : Sec : 1 heure env.

Recouvrable : 6 heures

SAVANAH FINITION : Sec : 6 à 8 heures.

Recouvrable par

vernis 825 : 12 heures

Conservation

- 24 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé.
- Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

Mise en œuvre

Nature des supports et préparation des fonds

Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et des impressions éventuelles.

Nature des supports

- Neufs : Plâtre et dérivés, béton et dérivés, bois, supports d'absorption homogène, conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Anciens : Plâtre et dérivés, béton et dérivés, bois recouverts ou non d'anciennes peintures d'absorption homogène, conformes à la norme NF DTU 59.1.

Travaux préparatoires

- Prévoir un état de préparation des fonds requis pour un état de finition A selon la norme NF DTU 59.1 ou à défaut s'assurer que les fonds soient durs, sains, secs, compacts, homogènes et lisses.

Outils d'application

Outils d'application

- **PANTEX 900 ÉVOLUTION** en couche première :
Rouleau microfibres 10 mm ou rouleau polyamide texturé 12 mm.
Brosse acrylique.
- **SAVANAH FINITION** :
Spalter 100 mm ou 120 mm.

Dilution

PANTEX 900 ÉVOLUTION et **SAVANAH FINITION** sont des produits prêts à l'emploi et ne doivent pas être dilués.

Nettoyage du matériel

A l'eau ou au solvant si le produit a séché.

Processus d'application

IMPRESSION adaptée au support	MUROPRIM, PRINTOPRIP, IMPRIMA ou IMPRIMUR suivant la nature du fond*
COUCHE PREMIÈRE	1 couche de PANTEX 900 ÉVOLUTION blanc
FINITION	1 couche de SAVANAH FINITION
PROTECTION FACULTATIVE	1 couche VERNIS 825*

* Se reporter aux fiches techniques correspondantes.



■ APPLICATION DE LA COUCHE PREMIÈRE

Appliquer soigneusement **PANTEX 900 ÉVOLUTION blanc** à l'aide d'un rouleau microfibras 10 mm ou d'un rouleau polyamide texturé 12 mm.



■ APPLICATION DE SAVANAH FINITION

Déposer grassement **SAVANAH FINITION** à l'aide d'une brosse plate de type «Spalter» 100 ou 120 mm, immédiatement suivi d'un léger balayage aléatoire permettant la répartition du produit et la création de l'esthétique recherchée.

Découvrez la vidéo d'application de SAVANAH sur le site seigneurie.com

Précautions d'emploi

- Avant le démarrage du chantier, il est vivement conseillé de réaliser une surface témoin pour maîtriser la dépose et le geste, et pour valider la conformité de l'esthétique.
- Pour obtenir un aspect esthétique homogène, il est conseillé que la totalité du chantier soit réalisée par la même « main ».
- Il est recommandé, sur un même chantier d'utiliser des produits issus d'un même lot de fabrication et d'une seule opération de mise à la teinte.
- Protéger, par une bande adhésive de masquage, les surfaces adjacentes.
- Respecter les conditions d'application : température ambiante de mise en œuvre supérieure à 8 °C, et humidité ambiante de mise en œuvre inférieure à 65% HR.

Caractéristiques réglementaires

Classification AFNOR

- **PANTEX 900 ÉVOLUTION** : NFT 36 005 Famille I - Classe 7 b2
- **SAVANAH FINITION** : NFT 36 005 Famille I - Classe 7 b2

Hygiène - Sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.

