


ÉLYOPUR IMPRESSION



Février 2019

Définition

- Impression à base de résines alkydes et acryliques.

Destination

- INTERIEUR NEUF/ENTRETIEN
- Impression pour murs et plafonds de tous fonds usuels du bâtiment normalement absorbants (à l'exclusion des métaux et des matériaux alcalins) avant peinture, ratissage ou enduit.

Propriétés

- Très bonne opacité.
- Bénéficie de l'Ecolabel européen.
- Emissions dans l'air intérieur : A+



Brosse






Rouleau



Pistolet

Données Environnementales et Sanitaires

■ Label Environnemental	 
■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	 Pas de composés CMR classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009)
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none">■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/l■ Ce produit contient au maximum 1 g/l COV■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels
■ Production	<ul style="list-style-type: none">■ Toutes nos usines Françaises sont certifiées ISO 14 001■ Nos points de distribution sont à moins de 800 km de vos chantiers
■ Certification Construction	■ ÉLYOPUR IMPRESSION est éligible aux certifications : LEED, HQE, BREEM®
■ Fiche de Données de Sécurité	<ul style="list-style-type: none">■ Consulter la FDS sur :<ul style="list-style-type: none">- www.quickfds.fr- www.seigneurie.com
■ Fiche de Données Environnementales et Sanitaires	<ul style="list-style-type: none">■ Consulter la FDES sur :<ul style="list-style-type: none">- www.inies.com- www.seigneurie.com
■ Déclaration Environnementale	■ Consultable sur : www.declaration.environmentale.gouv.fr

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Fluide.

Aspect du feuil sec

Mat velouté semi-tendu.

Teintes

- En stock : blanc.
- En machine à teinter : teintes pastel du nuancier Chromatic®.

Masse volumique

(en kg/dm³)

- 1,40 ± 0,05 (norme EUR PL 004)

Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 59 ± 2 %.
En volume (théorique) : 45 ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Hors poussière : 30 minutes.
- Sec : 6 heures.
- Recouvrable : 24 heures.

Rendement

8 à 10 m²/litre selon les supports.

Brillant spéculaire

≤ 12 % sous 85° d'angle

Conditionnement

5 litres et 15 litres.

Conservation

- 24 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé.
- Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

Mise en œuvre

Février 2019

Processus

IMPRESSION	1 couche de ÉLYOPUR IMPRESSION
FINITION	2 couches de ÉLYOPUR MAT ou ÉLYOPUR VELOURS (Ex- ELYOPUR SATIN)

Supports et fonds, préparation

Supports

- Conforme à la norme NF DTU 59.1.
- Plâtre, bois, enduits neufs ou anciens recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état.
- Les supports doivent être secs, sains et solides.
 - Additif anti-flash rust pour une action antirouille sur les têtes de vis des plaques de plâtre.

Travaux préparatoires

- Conformés à la norme NF DTU 59.1.

Applications

Matériel d'application

- Brosse.
- Rouleau polyamide texturé 12 mm.
- Pistolet.

Dilution

Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

A l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

Précautions d'emploi

- Conditions d'applications conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %.

Caractéristiques réglementaires

Classification AFNOR

NFT T 36005 : Famille 1 - Classe 7b2 4a

Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.

Informations consommateurs

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.