

# STUCCO

Dernière mise à jour :  
13/10/2022



Peintures, vernis et produits connexes - NF 130  
www.ecolabels.fr



## Définition

Enduit acrylique en dispersion aqueuse pour effets décoratifs marbrés.

## Destination

- Intérieur : neuf/entretien.
- Murs et plafonds.

## Propriétés

- Système monoproduit pour une mise en œuvre simplifiée.
- S'adapte à volonté à l'imagination créative de l'appliqueur.
- Aspect décoratif haut de gamme, aux subtils effets de profondeur, satiné à brillant.

## Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/I) : 200 g/L</li> <li>■ Ce produit contient au maximum 100 g/L de COV</li> <li>■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants</li> </ul>
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ STUCCO est éligible aux certifications : LEED®, HQE™, BREEAM®</li> <li>■ Consulter la FDES sur : <a href="http://www.inies.com">www.inies.com</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a></li> <li>■ Déclaration environnementale consultable sur : <a href="http://www.declaration.environmentale.gouv.fr">www.declaration.environmentale.gouv.fr</a></li> </ul>
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a>

## Caractéristiques générales

### Aspect en pot

Pâte onctueuse.

### Aspect du feuil sec

Satiné à brillant, modulable selon les modes d'application.

### Teintes

Teintes du nuancier STUCCO. La teinte définitive est obtenue après séchage à cœur du produit.

### Masse volumique

(en blanc : kg/dm<sup>3</sup>)

- 1,70 ± 0,05 (Norme EUR PL 004).

### Extrait Sec

En poids (norme EUR PL 005) : 70 ± 2 % (en blanc).

En volume (théorique) : 49 ± 2 % (en blanc).

### Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Passe d'enduisage : sec, ponçable, recouvrable : 3 heures minimum selon l'épaisseur déposée.
- Finition décorative : sec, ponçable, recouvrable : 1 heure.

### Rendement

1,5 à 2 m<sup>2</sup>/kg sur support lisse.

### Conditionnement

5 kg.

### Conservation

24 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures. Utiliser rapidement après ouverture.

# STUCCO

Dernière mise à jour :  
13/10/2022

## MISE EN ŒUVRE

### Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Plaques de plâtre à épiderme cartonné	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Révision des joints</li> <li>■ Époussetage</li> </ul>	1 couche de MUOPRIM	2 à 4 couches de STUCCO (suivant l'effet recherché)
Plâtre et dérivés	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brossage</li> <li>■ Égrenage</li> <li>■ Époussetage</li> </ul>	1 couche de MUOPRIM ou IMPRIMA RAPID dilué à 5 % (si pulvérulent)	
Mortier de ciment et dérivés	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Époussetage</li> </ul>	1 couche d'IMPRIMA RAPID dilué à 5 %	
Anciens fonds adhérents	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lessivage</li> <li>■ Ponçage</li> <li>■ Époussetage</li> </ul>		
Anciens fonds non adhérents	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grattage</li> <li>■ Enduisage</li> <li>■ Ponçage</li> <li>■ Époussetage</li> </ul>	1 couche de MUOPRIM	

#### Précautions d'emploi :

- Avant le démarrage du chantier, il est vivement conseillé de réaliser une surface témoin pour maîtriser la dépose et le geste, et pour valider la conformité de l'esthétique.
- Pour obtenir un aspect esthétique homogène, il est conseillé que la totalité du chantier soit réalisée par la même « main ».
- Il est recommandé, sur un même chantier, d'utiliser des produits issus d'un même lot de fabrication et d'une seule opération de mise à la teinte.
- Protéger, par une bande adhésive de masquage, les surfaces adjacentes.
- Respecter les conditions d'application : température ambiante de mise en œuvre supérieure à 8 °C et humidité ambiante de mise en œuvre inférieure à 65 % HR.
- L'obtention de la brillance du produit ne nécessite pas un ferrage trop insistant (risque de « noircir » la teinte).
- STUCCO ne résiste pas à l'eau. Ne pas l'appliquer sur des surfaces subissant ruissellement d'eau et/ou projection d'eau.

# STUCCO

Dernière mise à jour :  
13/10/2022

---

## Application

### Matériel d'application

Lisseuse inox, couteau.

### Dilution

STUCCO est un produit prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

### Nettoyage du matériel

À l'eau ou au solvant si le produit a séché.

---

## Caractéristiques réglementaires

### Classification

NF T 36-005 : Famille III - Classe 2

### Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.
- Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).