

Définition

- Impression mate sans tension à base de résines moyennes en huile.

Destination


- INTERIEUR NEUF/ENTRETIEN
- Décoration et protection de tous fonds usuels des bâtiments. Formulé spécifiquement pour les fonds douteux en plafonds.
- Pour travaux de spécialités.

Propriétés

- Travail rapide (mouillé sur mouillé).
- Sans tension.
- Très grande facilité d'application (glisse sous le rouleau).
- Temps ouvert important.
- Isolant et masquant (bloque les taches de bistre, fumée, nicotine, auréoles d'humidité,...).
- Très bonne opacité.



Données Environnementales et Sanitaires

■ Label Environnemental	■ Non concerné
■ Emissions dans l' Air Intérieur (selon ISO 16 000)	 Pas de composés CMR classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009)
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 350 g/l ■ Ce produit contient au maximum 350 g/l COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels
■ Production	<ul style="list-style-type: none"> ■ Toutes nos usines Françaises sont certifiées ISO 14 001 ■ Nos points de distribution sont à moins de 800 km de vos chantiers
■ Certification Construction	■ Non concerné
■ Fiche de Données de Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> ■ Consulter la FDS sur : - www.quickfds.fr - www.seigneurie.com
■ Fiche de Données Environnementales et Sanitaires	<ul style="list-style-type: none"> ■ Consulter la FDES sur : - www.inies.com - www.seigneurie.com
■ Déclaration Environnementale	■ Consultable sur : www.declaration.environmentale.gouv.fr

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Liquide thixotrope.

Aspect du feuil sec

Mat, poché.

Teintes

- En stock : blanc.
- Par machine à teinter : teintes pastel du nuancier Chromatic®.

Masse volumique

(en kg/dm³)

- 1,66 ± 0,2 (norme EUR PL 004)

Extrait sec

(En blanc).

En poids (norme EUR PL 005) : 80 ± 2 %.

En volume (théorique) : 57 ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec hors poussière : 25 minutes.
- Recouvrement :
- "frais dans le frais" avec application de la seconde couche dès que la 1^{re} couche commence à mater,
- ou recouvrement à 24h par lui-même ou tout autre type de peinture d'intérieur : attendre le séchage complet de la première couche (24h) avant application de la seconde.

Rendement

8 à 10 m²/litre par couche.

Brillant spéculaire

< 2 % sous 85° d'angle.

Conditionnement

5 litres et 15 litres.

Conservation

12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé.

Mise en œuvre

Mars 2016

Processus

IMPRESSION	1 couche de TAÏGA
FINITION	Toutes peintures intérieures de la gamme Seigneurie dont lui-même

Supports et fonds, préparation

Supports

- Tous supports usuels du bâtiment.
- Conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Tous fonds usuels du bâtiment.
- **TAÏGA** est plus particulièrement destiné aux plafonds douteux.

Travaux préparatoires

- Conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Peut s'appliquer directement sur supports non peints tels que plâtre, plaques de plâtre cartonné, béton, ciment et dérivés, ainsi que sur anciennes peintures en bon état (sèches et cohérentes).

Applications

Matériel d'application

- Brosse.
- Rouleau 12 mm.

Nettoyage du matériel

White-spirit.

Précautions d'emploi

Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.

Dilution

- Brosse, rouleau : prêt à l'emploi.

Caractéristiques réglementaires

Classification AFNOR

NFT 36005 : Famille I - Classe 4a/2b

Point éclair

Entre 21 °C et 55 °C.

Hygiène et sécurité

- Inflammable.
- Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.