


# PRINTOPRIM

Dernière mise à jour :  
08/08/2022



Peintures, vernis et produits connexes - NF 130  
www.ecolabels.fr



## Définition

Impression multi-surfaces à base d'une dispersion acrylique.

## Destination

- Intérieur : neuf/entretien.
- Impression pour murs et plafonds de tous fonds usuels normalement absorbants du bâtiment (à l'exclusion des métaux) avant peintures, ratissages ou enduits.

## Propriétés

- Nourrit bien le support.
- Facile d'application.
- Idéale pour les chantiers courants du bâtiment.
- Recouvrable en 2 heures.

## Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/L</li> <li>■ Ce produit contient au maximum 15g/L de COV</li> <li>■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels</li> </ul>
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consulter la FDES sur : <a href="http://www.inies.com">www.inies.com</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a></li> <li>■ Déclaration environnementale consultable sur : <a href="http://www.declaration.environmentale.gouv.fr">www.declaration.environmentale.gouv.fr</a></li> </ul>
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a>

## Caractéristiques générales

<b>Aspect en pot</b> Fluide.	<b>Masse volumique</b> (en kg/dm <sup>3</sup> ) ■ 1,34 ± 0,05 (norme EUR PL 004).	<b>Rendement</b> 8 à 10 m <sup>2</sup> /L selon le support.
<b>Aspect du feuil sec</b> Mat-velouté semi-tendu.	<b>Extrait Sec</b> En poids (norme EUR PL 005) : 54 % ± 2. En volume (théorique) : 40 % ± 2.	<b>Conditionnement</b> 1 L - 5 L - 15 L
<b>Brillant spéculaire</b> 8 % sous 85°	<b>Temps de séchage</b> (à 23 °C - 50 % HR) ■ Sec : 1 h. ■ Recouvrable : 2h.	<b>Conservation</b> 24 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.
<b>Teintes</b> En stock : blanc. En machine à teinter : tons pastel du nuancier CHROMATIC®.		

# PRINTOPRIM

Dernière mise à jour :  
08/08/2022

## MISE EN ŒUVRE

### Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Plaques de plâtre à épiderme cartonné	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Révision des joints</li><li>■ Époussetage</li></ul>	1 couche de PRINTOPRIM	2 couches de finition
Anciens fonds non adhérents	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Grattage</li><li>■ Lessivage</li><li>■ Rinçage</li></ul>		

### Précautions d'emploi

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 65 %.

# PRINTOPRIM

Dernière mise à jour :  
08/08/2022

## Application

### Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm,  
rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet.

### Dilution

Brosse, rouleau, pistolet : prêts à l'emploi.

### Nettoyage du matériel

À l'eau ou aux solvants si le produit a  
séché.

## Caractéristiques réglementaires

### Classification

NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2.

### Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
- Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).