

Définition

- Impression multi-surfaces à base d'une dispersion acrylique.

Destination

- INTERIEUR
NEUF/ENTRETIEN
- Impression pour murs et plafonds de tous fonds usuels normalement absorbants du bâtiment (à l'exclusion des métaux) avant peintures, ratissages ou enduits.

Propriétés

- Nourrit bien le support.
- Aspect semi-tendu.
- S'applique facilement.
- Recouvrement rapide.



Brosse



Rouleau





Pistolet

CHROMATIC®



Données Environnementales et Sanitaires

■ Label Environnemental	
■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	 Pas de composés CMR classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009)
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/l ■ Ce produit contient au maximum 15 g/l COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels
■ Production	<ul style="list-style-type: none"> ■ Toutes nos usines Françaises sont certifiées ISO 14 001 ■ Nos points de distribution sont à moins de 800 km de vos chantiers
■ Certification Construction	■ Non concerné
■ Fiche de Données de Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> ■ Consulter la FDS sur : - www.quickfds.fr - www.seigneurie.com
■ Fiche de Données Environnementales et Sanitaires	<ul style="list-style-type: none"> ■ Consulter la FDES sur : - www.inies.com - www.seigneurie.com
■ Déclaration Environnementale	■ Consultable sur : www.declaration.environmentale.gouv.fr

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Fluide.

Aspect du feuil sec

Mat velouté semi-tendu.

Teintes

- En stock : blanc.
- En machine à teinter : tons pastel du nuancier Chromatic®.

Masse volumique

(en kg/dm³)

- 1,34 ± 0,05 (norme EUR PL 004)

Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 54 % ± 2.

En volume (théorique) : 40 % ± 2.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec : 1 heure.
- Recouvrable : 2 heures.

Rendement

8 à 10 m²/litre.

Brillant spéculaire

Environ 8 % sous 85° d'angle.

Conditionnement

1, 5 et 15 litres.

Conservation

- 24 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé.
- Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

Mise en œuvre

Juillet 2021

Processus

INTERIEUR
Sur plâtre et dérivés : Egrenage, époussetage. 1 couche PRINTOPRIM Enduisage, ponçage, époussetage, si nécessaire.
Couches de finition

Supports et fonds, préparation

Supports

- Conformes à la norme NF DTU 59.1.
Plâtre, bois, enduits neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état.
- Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations.
- Additivé anti-flash rust pour une action antirouille sur les têtes de vis des plaques de plâtre.

Travaux préparatoires

- Conformes à la norme NF DTU 59.1.

Applications

Matériel d'application

- Brosse.
- Rouleau polyamide texturé 12 mm.
- Pistolet.

Dilution

- Brosse, rouleau, pistolet : prêt à l'emploi.

Mise à la teinte

Teintes pastel du nuancier CHROMATIC®.

Nettoyage du matériel

A l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

Précautions d'emploi

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %.

Caractéristiques réglementaires

Classification AFNOR

NF T 36005 : Famille I - Classe 7b2.

Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.