

MATCH ACRYL MAT



Juillet 2019

Définition

- Peinture acrylique mate en phase aqueuse.

Destination

- INTERIEUR
NEUF/ENTRETIEN
- Murs et plafonds.
- Pièces sèches.
- Etat de finition C.

Propriétés

- Peinture garnissante.



Mat



Rouleau



Pistolet

Données Environnementales et Sanitaires

■ Label Environnemental	
■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	Pas de composés CMR classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009)
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010) ■ Ce produit contient au maximum 1 g/l COV ■ Les valeurs indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels
■ Production	■ Toutes nos usines Françaises sont certifiées ISO 14 001 ■ Nos points de distribution sont à moins de 800 km de vos chantiers
■ Certification Construction	■ MATCH ACRYL MAT est éligible aux certifications : LEED, HQE, BREEAM®
■ Fiche de Données de Sécurité	■ Consulter la FDS sur : - www.quickfds.fr - www.seigneurie.com
■ Fiche de Données Environnementales et Sanitaires	■ Consulter la FDES sur : - www.inies.com - www.seigneurie.com
■ Déclaration Environnementale	■ Consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Onctueux.

Aspect du feuil sec

Mat poché.

Teintes

- En stock : blanc.
- En machine à teinter : teintes pastel du nuancier Chromatic®.

Masse volumique

- (mesurée en blanc : kg/dm³)
- 1,49 ± 0,05 (norme EUR PL 004)

Extrait sec

En blanc
En poids (norme EUR PL 005) : 55 ± 2 %.
En volume (théorique) : 33 ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec : 2 heures.
- Redoublable : 6 heures.

Rendement

8 m²/litre.

Brillant spéculaire

< 3 % sous 85°.

Résistance à l'abrasion humide

- Norme NF EN 13300 : classe 4
(perte d'épaisseur du film < 70 µm après 40 cycles).

Conditionnement

15L (110L ou 120L sur commande).

Conservation

- 12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé.
- Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

MATCH ACRYL MAT



Mise en œuvre

Juillet 2019

Processus

	Plâtre et dérivés	Supports poreux / pulvérulents	Béton et dérivés
IMPRESSION*	MATCH ACRYL IMPRESSION	MATCH GLYCÉRO IMPRESSION	PRINTOPRIM
COUCHES DE FINITION	2 couches MATCH ACRYL MAT		

*Se référer aux fiches techniques correspondantes.

Supports et fonds, préparation

Supports

- Conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Tous fonds usuels du bâtiment, sains, secs, neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état.
- Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression.
- Additif anti-flash rust pour une action antirouille sur les têtes de vis des plaques de plâtre.

Travaux préparatoires

- Conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Protéger les métaux avec un primaire approprié (FREITAMÉTAL EXPERT).

Applications

Matériel d'application

- Rouleau polyamide texturé 12 mm.
- Pistolet.

Dilution

- Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

A l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

Précautions d'emploi

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %.

Caractéristiques réglementaires

Classification AFNOR

- NF T 36005 : Famille I - Classe 7a2

Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.

Informations consommateurs

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.