

Sigmalife Stain Matt



Omschrijving	Watergedragen, niet filmvormende, transparante beits voor buiten op basis van gemodificeerde alkydemulsie.	
Gebruiksdoel	Het behandelen van rabatdelen, zoals bij houten gevelbekleding, borstweringen van kozijnen en houten bergingen. Tevens toe te passen op tuinhout, zoals schuttingen en pergola's.	
Voornaamste kenmerken	• Met name geschikt voor niet maatvast timmerwerk. • Goede hechting op diverse houtsoorten, onder andere verduurzaamd vuren en Western red cedar. • Nerftekening van het hout wordt geaccentueerd. • Vochtregulerend en waterafstotend. • Lichtvaste houtkleuren. • Goede weervastheid en buitenduurzaamheid. • Goede bescherming van het houtoppervlak tegen UV-straling. • Eenvoudige applicatie. • Gemakkelijk te onderhouden.	
Kleuren en glans	Authentieke houtkleuren voor rabatwerk: 700, 704, 716, 717, 727 en 730. Kleuren volgens de Sigmalife kleurkaart. De eindkleur wordt mede beïnvloed door de kleur van het hout. Daarom wordt geadviseerd eerst een proefvlak te maken. Toepassing van een volledig blank systeem buiten, wordt vanwege de geringe buitenduurzaamheid afgeraden. Mat.	
Verpakking	Blik van 1 liter en 2,5 liter	
Basisgegevens	Dichtheid : ca. 1,0 kg/dm³ Percentage vaste stof : ca. 16 vol.% / 19 gew.% Vlampunt : niet van toepassing Droogtijden bepaald bij 23°C en een R.V. van 50% Overschilderbaar na : ca. 1 uur	
Houdbaarheid	Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 12 maanden.	
Verbruik	Afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond en de applicatiemethode: 50-60 g/m ² nat.	
Verwerkings-condities	Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan: - Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 7°C - Relatieve luchtvochtigheid minimaal 60% en maximaal 85%. - Goede ventilatie.	

Sigmalife Stain Matt



Systemen

Niet eerder behandeld hout

- Verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren.
- Afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond en het gewenste effect 2 à 3 lagen Sigmalife Stain Matt in kleur aanbrengen.
- Geadviseerd wordt te allen tijde eerst een proefvlak op te zetten.

Onderhoud van hout dat behandeld is met Sigmalife Stain Matt

- Grondig reinigen.
- Verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren.
- Kale delen bijwerken met Sigmalife Stain Matt tot in de oorspronkelijke kleurstelling.
- Het geheel behandelen met Sigmalife Stain Matt in kleur.

Instructies voor gebruik

Kwast

Aanbevolen kwast	:	ProGold Platte Kwast 7750 Exclusive
Verdunning	:	geen

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik reinigen met leidingwater.
Residu op de juiste wijze afvoeren.

Veiligheidsmaatregelen

Zie productveiligheidsblad van Sigmalife Stain Matt.

Aanvullende gegevens

Levensduurverwachting

Voor Sigmalife Stain Matt geldt een onderhoudscyclus van maximaal 2 jaar. De onderhoudscyclus kan beïnvloed worden door weerbelasting, houtsoort en toegepaste kleur.

Referenties

Documentatieblad

	nummer
Toelichting op de kenmerkenbladen	1411
Periodieke reiniging voor het behoud van verfsystemen	1328
Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk	1300

EMG

10100DN8592NL