# Enduit gouttelette à projeter





## **DÉFINITION**

 Enduit décoratif à projeter en pâte prête à l'emploi

## **DESTINATION**

- Murs et plafonds intérieurs
- Sur béton, carreaux de terre cuite, agglos, enduits plâtre, enduit ciment, anciennes peintures, carreaux de plâtre, plaques de plâtre

## **PROPRIÉTÉ**

- Grande résistance aux agressions physiques
- Recommandé pour les locaux à trafic élevé
- Facilité d'application
- La pâte est de couleur blanche et de consistance adaptée à la projection mécanique
- L'enduit peut rester nu ou être recouvert par une peinture mate

## **MODE D'EMPLOI**

## **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:**

- La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35°C
- Ne pas appliquer sur supports gelés

### **PRÉPARATION DES SUPPORTS:**

- Les supports devront être conformes au DTU 59.1, c'est-à-dire secs, propres, durs, exempts de toute trace d'agent séparateur
- Poncer et lessiver les anciennes peintures

## **APPLICATION:**

- Le lissage peut s'effectuer manuellement ou par projection mécanique et finition à la lisseuse ou à la lame à enduire
- La réalisation d'un aspect gouttelette se fera par projection mécanique (tous types de machines à projeter) en jouant sur le réglage du débit de produit, d'air et de la buse pour obtenir différents motifs

## **NETTOYAGE DU MATÉRIEL:**

Nettoyage des outils à l'eau

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## **■ COMPOSITION ET ASPECT:**

Résine acrylique en émulsion, charge minérale, dérivés cellulosiques, agent de conservation et divers adjuvants

## **■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

Extrait sec: 78 %. Densité: 1,77. pH: 8. COV < 1 g/L

## **■ CONSOMMATION:**

- En lissage: Environ 500 g/m<sup>2</sup>

- En finition gouttelette : de 1 à 3 kg/m² en fonction du relief

## ■ TEMPS DE SÉCHAGE:

24 à 48 h en fonction de la quantité déposée

## **■ CONSERVATION ET STOCKAGE:**

18 mois à l'abri du gel en emballage d'origine non entamé

#### CLASSIFICATION:

AFNOR NFT 36.005 / Famille I - Classe 7b2 CONFORME à la norme NFT 30.608

■ LIEU DE FABRICATION : France

## CONDITIONNEMENT

Conditionnement	Gencod	Référence
Sac de 25 kg	3479271068434	PROGOLD 067

