



Polimerowa Gładź Szpachlowa

PROGOLD**Zakres stosowania**

Polimerowa gładź szpachlowa przeznaczona jest do wygładzania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń jako tzw. FINISH metodą natrysku hydronamicznego lub ręcznie. Szczególnie polecana przed malowaniem lub tapetowaniem nowych, odnawianych lub remontowanych pomieszczeń. Po wyschnięciu Polimerowa Gładź Szpachlowa nadaje się do pomalowania różnego rodzaju farbami akrylowymi, lateskowymi oraz innymi.

Główne zalety produktu

- łatwa w nakładaniu i obróbce
- plastyczna
- idealnie biała
- paroprzepuszczalna
- zoptymalizowana pod kątem aplikacji natryskiem
- polimerowa - bez gipsu - idealnie biała

Kolory

Biały

Parametry techniczne

| | | |
|--|----------------|----------|
| Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm ³] | PN-EN ISO 2811 | 1,85 ±5% |
| Czas schnięcia powłoki[h] | | 6 h |
| Nanoszenie drugiej warstwy, [h] | | po 6 h |
| Podciąganie kapilarne wody – współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej lambda [kg/m ² /h0,5] | PN-97/B-10106 | ≥ 0,5 |
| Klasa reakcji na ogień | PN-EN 15824 | A1 |
| Przyczepność do podłoży [MPa]: | PN-85/B-04500 | |
| z betonu: | | |
| na sucho | | ≥ 0,5 |
| na mokro | | ≥ 0,4 |
| z zaprawy cementowo-wapiennej: | | |
| na sucho | | ≥ 0,4 |
| na mokro | | ≥ 0,3 |
| z płyt gipsowo-kartonowych: | | |
| na sucho | | ≥ 0,1 |



Polimerowa Gładź Szpachlowa

PROGOLD

| | |
|-----------------------------------|--|
| Data ważności | 12 miesięcy od daty produkcji (podana na opakowaniu) |
| Metoda malowania | Paca, szpachla, natrysk |
| Rekomendowane narzędzia | Rajberka nierdzewna, szpachla malarska nierdzewna marki PROGOLD |
| Wydajność normowa | Na tynk cementowo-wapienny -1,5 m ² /1kg Na tynk gipsowy - 1,5 m ² /1kg Płyty gipsowo-kartonowe - 2 m ² /1kg |
| Rekomendowana ilość warstw | 1–3 |
| Przygotowanie podłoża | Pozostałości po farbach klejowych i kredowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą. Usuń wszystkie luźne i niespoiste elementy podłoża. Powierzchnia powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem. Świeże tynki i podłoża silnie chłone wodę (np. wapienne, gipsowe, betonowe, gazobetonowe) zagruntuj gruntem Acryl Grunt marki Progold. |
| Nakładanie | Przed użyciem wyrób wymieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Gładź w postaci pasty nakładaj przy użyciu narzędzi ze stali nierdzewnej (paca, szpachla) lub za pomocą natrysku. Jednorazowo nakładana warstwa nie powinna być grubsza niż 1 mm. Szpachlowanie wykonuj w temperaturze powyżej +5° C i wilgotności poniżej 80%. Kolejną warstwę nakładaj po stwardnieniu pierwszej. Całkowite stwardnienie następuje po upływie 6h. Szlifować przy użyciu drobnoziarnistych siatek i papierów ściernych 150-220. Po nałożeniu, wyschnięciu, przeszlifowaniu i wygładzeniu przetrzeć na sucho, odpylić. Wygładzoną powierzchnię zagruntuj gruntem Acryl Grunt marki Progold. Po zakończeniu aplikacji narzędzia umyj wodą. W czasie pracy i po jej zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu. |
| Dodatkowe informacje | Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu. |
| Atesty | Pozsiada Atest Higieniczny Zgodna z PN-EN 15824 Produkt posiada Europejską Deklarację Zgodności CE – produkt zgodny z PN-EN 15824 |


PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
 Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.
 Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Karta nr dzień/03/2018/PG



GRUNTY
I PODKŁADY

Polimerowa Gładź Szpachlowa

PROGOLD



Zalecenia BHP i P. Poż.

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie
www.profesjonalnefarby.pl

Opakowania

25 kg, 18 kg

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzińska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.profesjonalnefarby.pl
Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania.
Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.

