

MOC KOLORU

MATOWA FARBA LATEKSOWA



DOSKONAŁE
KRYCIE I KOMFORT
UŻYTKOWANIA



ODPORNĄ
NA SZOROWANIE



PAROPRZEPUSZCZALNA
ZAPEWNIĄ ODDYCHANIE
ŚCIAN



WYDAJNA



Wydajność dla jednej
warstwy z opakowania 2,5 L



POŁYSK  MAT

ZASTOSOWANIA



MOC KOLORU to matowa farba lateksowa przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian wewnętrznych i sufitów. Bardzo dobrze się rozprawdza i nie chłapie, posiada doskonałe krycie oraz wysoką wydajność, co sprawia, że malowanie staje się przyjemnością. Powłoka farby jest trwała i odporna na szorowanie, a kolory nie blakną w czasie, zachowując swoje piękno przez wiele lat.

GŁÓWNE CECHY



- 5 lat trwałości koloru
- doskonałe krycie i komfort użytkowania
- odporna na szorowanie
- paroprzepuszczalna – zapewnia oddychanie ścian
- wydajność z opakowania: 35m² /2,5 L lub 70m² /5 L

DANE TECHNICZNE



Kolor	60 gotowych kolorów
Wygląd powłoki	matowa
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	6500 ÷ 9000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	najwyżej 1,600
Zawartość części stałych, [g/cm³]	co najmniej 50,0
Odporność na szorowanie	Klasa 3 wg PN-EN-13300. Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro) zgodna z PN-C-81913, zgodna z PN-EN-13300

APLIKACJA



Ilość warstw	1-2
Czas schnięcia powłoki (temp.+23°±2°C)	2 h
Nanoszenie drugiej warstwy	po 2 h
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Rekomendowane narzędzia marki ProGold	Wałek Microfibre Extra, Polyamide Power, Microfibre Floor
Wydajność przy jednej warstwie	do 14 m ² /l – przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża

Rozcieńczalnik

woda

MALOWANIE NATRYSKOWE

Urządzenie	Ciśnienie min. (BAR)	Dysza min. nr	Filtr Mesh	Zalecane rozcieńczenie	Uwagi
GRACO ST Max 395 i większe	180-190	415; 515; 517	60	W razie potrzeby, maks. 5%	Do intensywnych kolorów zaleca się stosować dysze typu Fine finish
WAGNER Titan 340 i większe	190	417; 517	60	W razie potrzeby, maks. 5%	Do intensywnych kolorów zaleca się stosować dysze typu Fine finish

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odłusć poprzez umycie wodą z dodatkiem odpowiednich środków myjących.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonne wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj preparatem Acryl Grunt marki ProGold rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1.
- Do wyrównania chłonności podłoża stosuj Grunt lateksowy marki Dekoral.
- Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz farbą na plamy Renostyl Plus marki Dekoral.

MALOWANIE



- Krycie farby zależy od rodzaju i przygotowania podłoża, jakości wykonanego gruntowania oraz zastosowanego narzędzia.
- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. Farby pochodzące z różnych partii produkcyjnych przed użyciem wymieszaj w opakowaniu zbiorczym.
- W razie potrzeby pierwszą warstwę rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj.
- Maluj w temperaturze od +10°C do +30°C.
- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Pełne właściwości użytkowe powłoka uzyskuje po 4 tygodniach od pomalowania.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

RADZIMY:

- Dla osiągnięcia lepszego efektu krycia w przypadku intensywnych kolorów zalecamy wałek o długości runa od 12 do 14 mm, np. sznurkowy (fazowany) typu Mikrofibra.
- W przypadku większych powierzchni, ściany malujemy szerokim wałkiem (25 cm), rozprowadzając farbę ruchami pionowymi w kierunkach góra – dół.
- Farbę na wałek nabieramy dość obficie i rozprowadzamy na podłożu starannie i równomiernie. Bardzo ważne jest, aby nie malować „suchym wałkiem”.
- W czasie wykonywania prac malarskich nie należy dopuszczać do powstawania przeciągów w malowanym pomieszczeniu.

DODATKOWE INFORMACJE



Wskazówki BHP i PPOŻ

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma

ZN-PPGDP-018

Atesty

Posiada Atest Higieniczny PZH

Zwartość LZO

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/c/FW): 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 30g/l.

PKWiU

20.30.11.0

Data ważności

36 miesięcy od daty produkcji

Przechowywanie

Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.



Opakowania handlowe

2,5 L (60 kolorów), 5 L (50 kolorów)

Data aktualizacji

Czerwiec 2022

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.