


# GARNYCOAT REVER

Dernière mise à jour :  
23/06/2023



## Définition

Peinture acrylique réfléchissant les rayons du soleil, pour toitures en matériaux rigides.

## Destination

- Extérieur : supports bruts neufs et anciens.
- Support rigide : tuiles en béton, plaques en fibrociment et toitures en tôle d'acier apprêtées.

## Propriétés

- Réfléchit jusqu'à 80 % des rayons du soleil.
- Indice de réflectance solaire : 104.
- Augmente la durée de vie de la toiture.
- À utiliser sur support imprimé avec GARNYCOAT REVER PRIM.

## Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/L</li> <li>■ Ce produit contient au maximum 140 g/L de COV</li> </ul>
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Consulter la FDES sur : <a href="http://www.inies.com">www.inies.com</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a></li> <li>■ Déclaration environnementale consultable sur : <a href="http://www.declaration.environnementale.gouv.fr">www.declaration.environnementale.gouv.fr</a></li> </ul>
■ Production	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001</li> </ul>
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a>

## Caractéristiques générales

<b>Aspect en pot</b> Pâte onctueuse.	<b>Extrait Sec</b> En poids (norme EUR PL 005) : 30 ± 2 %.	<b>Rendement</b> 3-5 m <sup>2</sup> /L
<b>Aspect du feuil sec</b> Mat.	<b>Temps de séchage</b> (à 23 °C - 50 % HR) ■ Hors pluie : 1 à 2 h.	<b>Conditionnement</b> 20 L
<b>Teintes</b> Blanc.	<b>Temps de recouvrement</b> (à 23 °C - 50 % HR) - Recouvrable : 3 à 4 h.	<b>Conservation</b> 24 mois dans son emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel.
<b>Masse volumique</b> (Norme NF EN ISO 2811-1) : 1,20 ± 0,10 kg/dm <sup>3</sup> .		

# GARNYCOAT REVER

Dernière mise à jour :  
23/06/2023

## MISE EN ŒUVRE

### Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Tuiles en béton, plaques en fibrociment, toitures en tôle d'acier apprêtées		1 couche de GARNYCOAT REVER PRIM dilué entre 0 et 10 % en fonction de la porosité du support pour un rendement de 3-5 m <sup>2</sup> /L (épaisseur totale du film humide 200-225 µm)	1 ou 2 couches de GARNYCOAT REVER pour un rendement de 3-5 m <sup>2</sup> /L (épaisseur totale du film humide 200-225 µm)

#### Préparation des surfaces :

- Éliminer les salissures, poussières et cryptogames, procéder à une décontamination avec un produit adapté si nécessaire comme le Liquide AL.
- Utiliser un nettoyeur haute pression, en évitant d'endommager le support et les revêtements existants.
- Si nécessaire, appliquer un nettoyant standard conformément aux instructions du nettoyeur.

#### Précautions d'emploi :

- Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74203 (réf. DTU 59-3).
- Le support doit être sain, sec et cohésif, la température ambiante comprise entre 8 °C et 30 °C et l'humidité relative de l'air inférieure à 80 %.
- Organiser la réunion du chantier de manière à ce que le film de peinture soit sec avant la rosée du soir.
- Ne pas appliquer en cas de risque de pluie.
- Ré-homogénéiser après ouverture du seau à l'aide d'un malaxeur (300 T/min maximum).
- Avant la mise en œuvre, dans le cas d'une application au pistolet, veiller à protéger les supports et zones environnantes.
- Vérifier l'état de la toiture avant de commencer les travaux et prévoir les travaux d'entretien/réfection nécessaires avant mise en peinture le cas échéant.
- S'applique seulement sur toiture inclinée (2 % de pente minimum).
- Ne pas appliquer le système si la toiture possède des défauts d'étanchéités.
- Ne pas appliquer sur une toiture présentant de l'eau stagnante.

#### Entretien :

- Éviter les sollicitations mécaniques prématuées, le système atteignant sa dureté et durabilité finale dans des conditions normales après un séchage de 4 semaines environ.
- Au plus tôt 1 mois après l'application, la surface peut être entretenue avec un nettoyeur basse pression.

# GARNYCOAT REVER

Dernière mise à jour :  
23/06/2023

## Application

### Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet.

### Dilution

Brosse, rouleau, pistolet : jusqu'à 10 %.

### Nettoyage du matériel

À l'eau.

## Caractéristiques réglementaires

### Classification

- NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2

### Hygiène et sécurité

- Conserver hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

### Informations consommateurs

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égoût.