

Sigmavar Yacht Gloss



Omschrijving	Luchtdrogende, blanke lak voor buiten basis van houtolie-fenol-alkydhars.
Gebruiksdoel	Het opbouwen van een blank laksysteem op duurzame houtsoorten. In het bijzonder geschikt voor het blank lakken van houtwerk van jachten en boten, boven de waterspiegel.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Bestand tegen weersinvloeden. • Bestand tegen zout en zoet water (niet permanent onderwater). • Uitstekende vloeijing. • Zeer goede elasticiteit.
Kleuren en glans	Blank Hoogglans
Verpakking	Blik van 1 liter en 2,5 liter.
Basisgegevens	<p>Dichtheid : ca. 0,92 kg/dm³</p> <p>Percentage vaste stof : ca. 49 vol.%</p> <p>Aanbevolen droge laagdikte : 30 µm (= ca. 60 µm nat) per laag</p> <p>Vlampunt : 39°C</p> <p>Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.</p> <p>Stofdroog na : 3-4 uur</p> <p>Kleefvrij na : 4-6 uur</p> <p>Schuurbaar na min. : 24 uur</p> <p>Overstrijkbaar na min. : 24 uur</p>
Houdbaarheid	Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 2 jaar.
Rendement	<p>Theoretisch rendement Droge laagdikte 30 µm : 16,5 m²/liter</p> <p>Praktisch rendement Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals vorm van het object, conditie en profiel van het oppervlak, applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden.</p>
Ondergrond- condities	Houtsoorten klasse I en II, vochtgehalte maximaal 17%. Grondig reinigen. Vette houtsoorten ontvetten.
Verwerkings- condities	Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan: <ul style="list-style-type: none"> - Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 5°C. - Relatieve vochtigheid maximaal 85%. - Ondergrondtemperatuur ten minste 3°C boven het dauwpunt

Sigmavar Yacht Gloss



Systemen

Systeem op niet eerder behandeld hout

- Geheel voorzien van een laag Sigmalife VS-X Satin in blank.
- Afwerken met drie lagen Sigmavar Yacht Gloss.

Noot

Op kaal hout In ieder geval minstens vier lagen aanbrengen, waarbij inbegrepen een impregneerlaag Sigmalife VS-X Satin.

Afhankelijk van het verlangde resultaat kan het systeem uit meer dan drie lagen Sigmavar Yacht Gloss bestaan.

Instructies voor gebruik

Kwast

- | | | |
|------------------|---|---|
| Aanbevolen kwast | : | ProGold Platte Kwast 7050 Exclusive |
| Verdunning | : | Geen, is gebruiksklaar. |
| | | Bij lage temperaturen is het soms nodig te verdunnen met maximaal 2% Sigma verdunning 20-02 of ProGold verfverdunner aromaatvrij. |

Reiniging gereedschap

Sigma verdunning 20-05 of ProGold terpentine.

Veiligheidsmaatregelen

Zie productveiligheidsblad van Sigmavar Yacht Gloss.

Referenties

Documentatieblad

	nummer
Toelichting op de kenmerkenbladen	1411
Periodieke reiniging voor het behoud van verfsystemen	1328
Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk	1300

EMG

10100DN6897NL