





RENOSTYL PLUS – na plamy

Ftalowa farba gruntująca



Zakres stosowania:

Farba gruntująca RENOSTYL PLUS przeznaczona jest do zamalowywania plam po zaciekach wodnych, sadzy, plam nikotynowych, tłuszczach oraz innych produktach spożywczych. Ma charakter farby podkładowej izolującej i wzmacniającej podłoże, długotrwale zabezpiecza powłokę farby w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci i rozwój grzybów pleśniowych takich jak łazienki, kuchnie, piwnice, pływalnie, browary, piekarnie, pralnie itp. Nie chroni tynku przed rozwojem mikroorganizmów.

Główne cechy:

- bardzo dobre właściwości kryjące
- zabezpiecza powłokę przed rozwojem grzybów
- izoluje plamy i zabrudzenia
- doskonała na tłuste plamy
- duża wydajność
- idealny grunt wzmacniający miękkie i luźne podłoża (np. gładź) pod farby emulsyjne marki Dekoral
- wydłuża czas otwarty farby nawierzchniowej

Kolor	biały
Wygląd powłoki	matowa
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	50-130
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm ³]	1,700
Ilość warstw	1-2
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]	6
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 4
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Rekomendowane narzędzia marki Dekoral Gold	Wałek Extra Felt, Wałek Microfibre, Wałek Microfibre Extra
Wydajność przy jednej warstwie	do 12 m ² /l, w zależności od chłonności podłoża
Rozcieńczalnik	do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania

Sposób użycia**1. Przygotowanie podłoża**

- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Usuń stare, łuszczące się powłoki. Dobrze związane farby emulsyjne i olejne nie wymagają usunięcia.
- Powierzchnie zagrzybione oczyść wodnym roztworem środka dezynfekującego przy użyciu szczotki.
- Ewentualne ubytki lub spękania podłoża uzupełnij odpowiednią zaprawą.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odłuszczyć poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.
- Istniejące tłuste plamy zmyj wodą z dodatkiem detergentu i poczekaj do pełnego wyschnięcia podłoża.

2. Malowanie

- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz rozcieńczalnikiem w ilości max. 2% obj.
- Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej, farbą gotową (nierozcieńczoną).
- Farbę nawierzchniową nakładaj, po co najmniej 6h od nałożenia ostatniej warstwy wyrobu.
- Niska temperatura otoczenia i wysoka wilgotność wydłuża czas schnięcia.
- Przechowuj w opakowaniach szczelnie zamkniętych.
- Maluj w temperaturze +5 do + 30°C.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikiem.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

Dodatkowe informacje

- Niska temperatura otoczenia i wysoka wilgotność wydłuża czas schnięcia.
- Przechowuj w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Wskazówki BHP i PPOŻ

- Produkt łatwopalny.
- Działa szkodliwie na organizmy wodne.
- Chronić przed dziećmi.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy.
- Nie wprowadzać do kanalizacji.
- W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.
- W razie pożądania niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.dekoral.pl

Norma: ZN-PPGDP-178

Atesty: Posiada Atest Higieniczny zgodny z normą PN-C-81901 rodzaj IB

PKWiU: 20.30.12.0.

Data ważności: 36 miesięcy od daty produkcji

Limit zawartości LZO wg dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/i/FR): 350 g/l (2010). Produkt zawiera max 350 g/l.

Opakowanie handlowe: 0,4 L, 0,9 L

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia, ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o.



PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl