

## MOC KOLORU FARBA LATEKSOWA



DOSKONAŁE  
KRYCIE I KOMFORT  
UŻYTKOWANIA



ODPORNĄ  
NA SZOROWANIE



PAROPRZEPUSZCZALNA  
ZAPEWNIĄ ODDYCHANIE  
ŚCIAN



WYDAJNA



Wydajność dla jednej  
warstwy z opakowania 2,5 L



Zmieniamy się  
dla Ciebie



POŁYSK  MAT

### ZASTOSOWANIA



**MOC KOLORU** (poprzednia nazwa: **Odporna na szorowanie/ Akrylit W**) to matowa farba lateksowa przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian wewnętrznych i sufitów. Bardzo dobrze się rozprowadza i nie chłapie, posiada doskonałe krycie oraz wysoką wydajność, co sprawia, że malowanie staje się przyjemnością. Powłoka farby jest trwała i odporna na szorowanie, a kolory nie blakną w czasie, zachowując swoje piękno przez wiele lat.

### GŁÓWNE CECHY



- 5 lat trwałości koloru
- doskonałe krycie i komfort użytkowania
- odporna na szorowanie
- paroprzepuszczalna – zapewnia oddychanie ścian
- wydajność z opakowania: 35m<sup>2</sup> /2,5 L lub 70m<sup>2</sup> /5 L

### DANE TECHNICZNE



Kolor	60 gotowych kolorów
Wygląd powłoki	matowa
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	6500 ÷ 9000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm <sup>3</sup> ]	najwyżej 1,600
Zawartość części stałych, [g/cm <sup>3</sup> ]	co najmniej 50,0
Odporność na szorowanie	Klasa 3 wg PN-EN-13300. Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro) zgodna z PN-C-81913, zgodna z PN-EN-13300

### APLIKACJA



Ilość warstw	1-2
Czas schnięcia powłoki (temp.+23±2°C)	2 h
Nanoszenie drugiej warstwy	po 2 h
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Rekomendowane narzędzia marki ProGold	Wałek Microfibre Extra, Polyamide Power, Microfibre Floor
Wydajność przy jednej warstwie	do 14 m <sup>2</sup> /l – przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża
Rozcieńczalnik	woda

## MALOWANIE NATRYSKOWE

Urządzenie	Ciśnienie min. (BAR)	Dysza min. nr	Filtr Mesh	Zalecane rozcieńczenie	Uwagi
GRACO ST Max 395 i większe	180-190	415; 515; 517	60	W razie potrzeby, maks. 5%	Do intensywnych kolorów zaleca się stosować dysze typu Fine finish
WAGNER Titan 340 i większe	190	417; 517	60	W razie potrzeby, maks. 5%	Do intensywnych kolorów zaleca się stosować dysze typu Fine finish

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem odpowiednich środków myjących.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłoneące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj preparatem Acryl grunt marki ProGold rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1.
- Do wyrównania chłoności podłoża stosuj Grunt lateksowy marki Dekoral.
- Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz farbą na plamy Renostyl Plus marki Dekoral.

## MALOWANIE



- Krycie farby zależy od rodzaju i przygotowania podłoża, jakości wykonanego gruntowania oraz zastosowanego narzędzia.
  - Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. Farby pochodzące z różnych partii produkcyjnych przed użyciem wymieszaj w opakowaniu zbiorczym.
  - W razie potrzeby pierwszą warstwę rozcieńcz wodą w ilości max. 5% obj.
  - Maluj w temperaturze od +10°C do +30°C.
  - Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
  - Pełne właściwości użytkowe powłoka uzyskuje po 4 tygodniach od pomalowania.
  - Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
  - W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
- RADZIMY:**
- Dla osiągnięcia lepszego efektu krycia w przypadku intensywnych kolorów zalecamy wałek o długości runa od 12 do 14 mm, np. sznurkowy (fazowany) typu Mikrofibra.
  - W przypadku większych powierzchni, ściany malujemy szerokim wałkiem (25 cm), rozprowadzając farbę ruchami pionowymi w kierunkach góra – dół.
  - Farbę na wałek nabieramy dość obficie i rozprowadzamy na podłożu starannie i równomiernie. Bardzo ważne jest, aby nie malować „suchym wałkiem”.
  - W czasie wykonywania prac malarskich nie należy dopuszczać do powstawania przeciągów w malowanym pomieszczeniu.

## DODATKOWE INFORMACJE



## Wskazówki BHP i PPOŻ

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

## Norma

ZN-PPGDP-018

## Atesty

Posiada Atest Higieniczny PZH

## Zwartość LZO

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/c/FW): 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 30g/l.

## PKWiU

20.30.11.0

## Data ważności

36 miesięcy od daty produkcji

## Przechowywanie

Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.



## Opakowania handlowe

2,5 L (60 kolorów), 5 L (42 kolory)

## Data aktualizacji

Styczeń 2021

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.