

dekoral
SILVER

Twój partner
w działaniu



podkłady



farby
fasadowe



farby
białe



farby
z mieszalnika



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PROFESJONALNY GRUNT SZCZEPNY

Zakres stosowania:

PROFESJONALNY GRUNT SZCZEPNY to preparat o zastosowaniu wewnętrznym i zewnętrznym. Służy do poprawy przyczepności oraz do likwidacji nasiąkliwości średnio chłonnych podłoży takich jak: powierzchnie betonowe, cementowe, gipsowe, gipsowo-kartonowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne. Zalecany do stosowania, jako międzywarstwę na powłoki emalii w celu zapewnienia przyczepności kolejnej warstwy.

Główne cechy:

- **Super przyczepny**
- **Zwiększa przyczepność farb do podłoża**
- **Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz**

Kolor:

Bezbarwny

Wygląd powłoki

matowa

X

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl



podkłady

farby
fasadowefarby
białefarby
z mieszalnika

Lepkość Brookfield RVT, 20±2 °C, [mPas]	nd
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm ³]	1,0 ÷ 1,15
Ilość warstw	1-2
Czas schnięcia powłoki, 23±2°C, [h]	2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 2

Sposób nanoszenia
Wydajność przy jednej warstwie

pędzel, wałek
do 10m²/l – przy jednej
warstwie w zależności od
chłonności podłoża
woda

Rozcieńczalnik

Sposób użycia

1.Przygotowanie podłoża

- Podłoże powinno być czyste, wolne od zabrudzeń i zatłuszczeń oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. W przypadku podłoży niestabilnych silnie chłonnych i kredujących należy je wcześniej wzmocnić.
- Stare luźno związane powłoki farb usunąć mechanicznie do odsłonięcia nośnego podłoża.
- Dobrze związane powłoki farb akrylowych nie wymagają usunięcia. Ubytki i spękania podłoża uzupełniać zaprawą cementowo-wapienną lub wyrównującą.
- Świeże, niewysezonowane powierzchnie tynków mineralnych powinny być utwardzone oraz suche dotykowo o wilgotności podłoża od 2-4%.
- W przypadku renowacji dobrze związanych z podłożem farb olejnych lub ftalowych, należy je przeszlifować (zmatować) papierem ściernym 150-180 i odpylić przed aplikacją produktu.

2.Malowanie

- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- Grunt należy nanosić w postaci nierozcieńczonej wałkiem lub pędzlem.
- Po zagruntowaniu podłoże powinno być jednolicie matowe. W przypadku znacznej różnicy połysku zaleca się dwukrotne gruntowanie, w celu osiągnięcia równomiernej powłoki.
- Zalecana ilość warstw: 1-2. Drugą warstwę można nakładać po upływie min. 2 h, a w przypadku podłoży nienasiąkliwych po min. 4 h. Przy silnie chłonących powierzchniach oraz niewysezonowanych tynkach mineralnych wyrób należy nanosić w 2 warstwach.

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzińska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl



podkłady

farby
fasadowefarby
białefarby
z mieszalnika

2. Dodatkowe informacje


- Maluj w temperaturze +5°C do +25° C i wilgotności max. 80%. Wysokie temperatury i niska wilgotność mogą powodować szybsze wysychanie powłoki.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

3. Wskazówki BHP i PPOŻ

- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Atesty: Posiada atest higieniczny

Data ważności: 24 miesiące od daty produkcji



Znak termometru 0°C ÷ +30°C

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/h): 30g/l (2010).

Produkt zawiera max. 30g/l.

Opakowanie handlowe: 1L, 5L