

**dekoral**  
SILVER

Twój partner  
w działaniu



podkłady



farby  
fasadowe



farby  
białe



farby  
z mieszalnika



## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

### PROFESJONALNY GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY

**Zakres stosowania:** Profesjonalny Grunt Głęboko Penetrujący to wodorozcieńczalny preparat przeznaczony do gruntowania wgłębnego podłoży wykonanych z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, betonu, gazobetonu, płyt kartonowo-gipsowych, płyt gipsowych i innych podłoży mineralnych w celu ich wzmocnienia i wyrównania chłonności. Produkt nadaje się pod wszystkie farby dyspersyjne, w tym: akrylowe, lateksowe oraz gładzie i tynki akrylowe.

**Główne cechy:**

- silnie wzmacnia podłoże
- wyrównuje chłonność powierzchni
- optymalizuje przyczepność
- poprawia wydajność farb nawierzchniowych
- szybkoschnący
- optymalna penetracja podłoży

**Kolor:** biały

**Wygląd powłoki:** lekki połysk

PPG Deco Polska Sp. z o.o.  
ul. Kwidzińska 8; 51-416  
Wrocław tel. (071) 78-80-700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11  
[serwis.klienta@ppg.com](mailto:serwis.klienta@ppg.com)  
[www.dekoral.pl](http://www.dekoral.pl)



podkłady

farby  
fasadowefarby  
białefarby  
z mieszalnika

Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm <sup>3</sup> ]	najwyżej 1,050
Zawartość części stałych, [%wag]	co najmniej 3,0
Ilość warstw	1-3
Czas schnięcia powłoki, 23±2°C, [h]	2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 2

**Sposób nanoszenia:****Wydajność przy jednej warstwie:**

pędzel, wałek lub natrysk

5-15 m<sup>2</sup>/l – przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża oraz użytego narzędzia**Rozcieńczalnik:**

woda

## Sposób użycia

### 1. Przygotowanie podłoża

- Powierzchnia przeznaczona do gruntowania powinna być czysta, sucha, zwarta, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem.
- Usuń wszystkie łuszczące się powłoki aż do odsłonięcia właściwego podłoża.
- Ubytki i spękania podłoża należy uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną lub szpachlą.
- Cegły, bloczki z gazobetonu, bloczki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe można gruntować bezpośrednio po ich ułożeniu, natomiast gładzie i tynki gipsowe po 2 tygodniach od nałożenia.

### 2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- Przy malowaniu świeżych chłonnych podłoży dopuszcza się rozcieńczenie wyrobu w stosunku 1:1.
- W przypadku podłoży silnie chłonnych wodę zaleca się dwukrotne gruntowanie wyrobem rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1 metodą „mokro na mokro”.
- Czyste, suche podłoże gruntować przy pomocy pędzla lub wałka do całkowitego nasycenia powierzchni. Nanosić tak, aby na powierzchni nie powstała błyszcząca warstwa.
- Gruntuj w temperaturze +5 do +30 °C i wilgotności poniżej 80%.

PPG Deco Polska Sp. z o.o.  
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416  
Wrocław tel. (071) 78 – 80 – 700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11  
[serwis.klienta@ppg.com](mailto:serwis.klienta@ppg.com)  
[www.dekoral.pl](http://www.dekoral.pl)



podkłady

farby  
fasadowefarby  
białefarby  
z mieszalnika

- Po wyschnięciu warstwy gruntującej możesz przystąpić do nakładania tynków, wyrównujących mas szpachlowych lub farb.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

### 3. Dodatkowe informacje


- Niska temperatura otoczenia i wysoka wilgotność wydłuża czas schnięcia.

### 4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Atesty:	Posiada atest higieniczny
PKWiU:	20.30.11.0
Data ważności:	36 miesięcy od daty produkcji

Znak termometru 0°C ÷ +30°C



Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/g/FW): 30 g/l (2010).  
Produkt zawiera max. 2 g/l.

Opakowanie handlowe: 1L, 5L

---