



# STANDARD

Primalex STANDARD je tradiční a stále žádaný produkt značky Primalex v oblasti vnitřních malířských nátěrů, který splňuje veškeré základní požadavky na užité vlastnosti běžných, nenáročných prostor a trvale garantuje velmi dobrou kryvost i paropropustnost. Použité přírodní suroviny zaručují i dobrou bělost min. 81% BaSO<sub>4</sub>.



## Technické parametry:

Doporučený pro malování minerálních povrchů stěn a stropů šaten, komor, garáží, dílen, sklepů, skladů, chodeb a jiných nenáročných technických prostor a průmyslových objektů

<b>Vydatnost v jedné vrstvě (m<sup>2</sup>/kg)</b>	<b>12 - 16</b>
Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách	
Bělost (% BaSO <sub>4</sub> )	min. 81
Objemová hmotnost (kg/l)	1,47
Odolnost proti otěru za sucha (stupeň)	3
Přidržnost k betonu (MPa)	min. 0,2
Propustnost pro vodní páru s <sub>d</sub> (m)	max. 0,03
Obsah těkavých látek (%)	max. 50

Ředění	Typ podkladu	1. vrstva	2. vrstva
	Velmi savé a savé *	max. 50% vody (tj. max. 0,5l na 1kg barvy)	max. 30% vody (tj. max. 0,3l na 1kg barvy)
	Nesavé **	max. 30% vody (tj. max. 0,3l na 1kg barvy)	max. 25% vody (tj. max. 0,25l na 1kg barvy)

\* např. nové omítky, nasávkavé starší malby; \*\* např. penetrované nebo kvalitní podklady

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 28).

**VÝBORNÁ  
KRYVOST**

**VELMI DOBŘE  
PRODYŠNÝ**

**OBARVITELNÝ**  
TÓNOVACÍMI BARVAMI  
PRIMALEX

## Balení (hmotnost/objem):

4 kg (2,7l)	7,5 kg (5,1l)
15 kg (10,2l)	40 kg (27,1l)

## Obarvitelnost:

Doporučujeme kombinovat s produkty Primalex  
**Tekutá tónovací barva**  
(viz str. 25)

## Aplikace:

