

EXTERIÉR  
INTERIÉR**BALAKRYL®**

# DIXOL

TENKOVRSTVÁ LAZÚRA NA DREVO

ATEST NA  
DETSKÉ HRAČKYZVÝRAZNUJE  
KRESBU DREVA

UV FILTER

## VLASTNOSTI

- Ochrana a dekorácia dreva so životnosťou 3 roky
- Vynikajúce penetračné schopnosti s hĺbkou ochranou
- Vysoko odolná voči poveternostným vplyvom, vysoko účinný UV filter
- Rýchloschnúca a bez zápacu



## POUŽITIE

Vodou riediteľná tenkovrstvá akrylátová lazúra určená na ochranné a dekoratívne nátery, plotov, štítov, dverí, podhládov, záhradného nábytku, pergol, drevených obložení, zrubov, chát, včelích úľov a pod., na vonkajšie a vnútorné použitie najmä na mäkké drevo. Lazúra je mimoriadne vhodná na nové aj renovačné nátery, kde preniká hlboko do štruktúry dreva a reguluje jeho vlhkosť, čím zabraňuje jeho krúteniu a praskaniu. Receptúra je vhodná aj na nátery hráčiek a detského nábytku.



## PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky podklady musia byť pevné, suché, čisté, zbavené živice, vosku a mastnôt.

**Drevo** - povrch musí byť očistený, odmastený a obrúsený brúsnym papierom č. 80 - 100. Na tmavšie (šedé) miesta odporúčame použiť Bondex Renovation (čistiaci prostriedok na zašednuté drevo). Všeobecne by sa mal takto pripravený povrch čo najskôr natrieť, aby nedošlo k jeho degradácii. Vlhkosť dreva max. 12 %.

**Staré nátery** - povrch musí byť očistený od prachu, nečistôt a prebrúsený brúsnym papierom č. 100 - 120. Poškodené miesta, na ktorých už nie je pôvodný náter je potrebné prebrúsiť až na zdravé drevo a ošetriť napúšťadlom na drevo BALAKRYL.



## APLIKÁCIA A ODPORÚCHANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Obsah pred aplikáciou dôkladne rozemiešajte (nevmiešať vzduchovo bubliny). Neriedenú lazúru aplikujte na čistý, vybrúsený, voskú, mastnoty a živice zbavený podklad v 2 - 3 vrstvách v intervale 2 - 4 hodín. Na vonkajšie, viac namáhané nátery použiť BALAKRYL NAPÚŠŤADLO - fungicídne napúšťadlo na drevo podľa návodu na etikete prostriedku. Medzi nanášaním jednotlivých vrstiev lazúry je vhodné náter prebrúsiť jemným brúsnym papierom (č. 120 - 150). Pri zvýšených požiadavkách na vzhľad náteru je brúsenie



## TECHNICKÉ ÚDAJE

**Hustota produktu:** 1,00 g.cm<sup>-3</sup>**Obsah neprchavých látok – sušiny:** max. 15 % obj.**Obsah organických rozpúšťadiel:** 0,0009 - 0,0015 kg/kg produktu

nevyhnutné. Táto úprava sa odporúča najmä pre mäkké dreviny (borovica, smrek, jedľa a pod.). Pre zvýšenie mechanickej odolnosti v interiéri je možné povrchovú úpravu dokončiť prelakovaním lakom z rady Balakryl (Sportakryl, Polyurex).

Tepolota podkladu a okolia nesmie klesnúť pod 10 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia než 75 %. Povrch nesmie byť mokrý ani pokrytý námrazou.

Aplikačné zariadenie, náradie a pomôcky je potrebné po skončení práce ihneď umyť vodou.

**Na povrhy vystavené poveternosti používajte iba pigmentované odtiene (bezfarebný je určený len do interiéru).**

**Náradie pre aplikáciu:** štetec so zmesou prírodných a syntetických štetín, pneumatické striekanie.

<b>Pneumatické striekanie:</b>	Riedenie	0 % vody
	Tryska	1,2 - 1,8 mm
	Tlak vzduchu	0,25 - 0,30 MPa



## DOBA SCHNUTIA

**Pri teplote 20 °C a rel. vlhkosti 50 %**

Suchý na dotyk: po 2 hodinách

Úplne suchý: po 12 hodinách

Nižšia teplota, vyššia vlhkosť vzduchu alebo dreva spomaľujú zasychanie.



## BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

Pri nadýchaní premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Zasiahnutú pokožku umyte vodou a mydlom. Oči v prípade zasiahnutia vymývajte 10-15 min prúdom vody. Pri náhodnom požití a zasiahnutí očí vždy nevyhnutne vyhľadajte lekára. **P101** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávajte mimo dosahu detí.Obsahuje reakčné zmes zloženú z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7]; a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1), 1,2-

## INFORMÁCIA O PRODUKTE

**Balenie:** 0,7 kg; 2,5 kg\*; 9 kg\* (\* len vybraté odtiene)**Farebné odtiene:** bezfarebný\*\*, borovica\*\* (\*\* taktiež bázy na tónovanie), orech, palisander, dub, pínia, mahagón, teak. Je možné natónovať do 60 odtieňov na pranie zákozníka. Finálna farebnosť a sýtosť odtieňov sa môže odlišovať od vzorkovnice vzhľadom na druh a štruktúru dreva a počet natretých vrstiev.**Konečný vzhľad:** matný**Výdatnosť:** 12 – 18 m<sup>2</sup>/kg v 1 vrstve v závislosti od druhu, štruktúry, hustoty dreva a spôsobu aplikácie.**Doba spotreby:** 2,5 roka

INFOLINKA SK: 0800 700 001

[www.balakryl.sk](http://www.balakryl.sk)

benzotiazol-3(2H)-ón,  $\omega$ -[3-[3-(2H-benzotiazol-2-yl) derivatives a  $\alpha$ -[3-[3-(2H-benzotiazol-2-yl) derivatives. Môže vyvolať alergickú reakciu. **Obsah VOC: A/e**, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je: **400 g/l** (2010.). Tento výrobok obsahuje maximálne **11 g/l** VOC v stave pripravenom na použitie.

Podrobnejšie informácie nájdete v Karte Bezpečnostných údajov k výrobku, ktorý je k dispozícii na vyžiadanie alebo na stiahnutie na [www.balakryl.sk](http://www.balakryl.sk).

**Zvyšky výrobku:** O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v O 08 01 11. **Obaly čisté:** O 15 01 06 Zmiešané obaly.

**Obal je úplne recyklovateľný.** Použitý a riadne vyprázdený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov určené obcou.



#### SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote +5 až +35°C. Po použití obal dôkladne uzavrite a uložte. Prepravujte v zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale **minimálne do dátumu uvedeného na obale**.

**Chráňte pred mrazom!**



#### OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte.

Tento technický list stráca svoju platnosť vydáním jeho novelizácie. Výrobca si vyhrádza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na [www.balakryl.sk](http://www.balakryl.sk).

Dátum poslednej revízie 2/2017



#### TÓNOVANÉ ODTIENE

BLK 001	BLK 016	BLK 031	BLK 046
BLK 002	BLK 017	BLK 032	BLK 047
BLK 003	BLK 018	BLK 033	BLK 048
BLK 004*	BLK 019	BLK 034	BLK 049*
BLK 005	BLK 020	BLK 035*	BLK 050
BLK 006*	BLK 021	BLK 036	BLK 051
BLK 007*	BLK 022	BLK 037	BLK 052
BLK 008	BLK 023	BLK 038	BLK 053*
BLK 009	BLK 024	BLK 039	BLK 054
BLK 010	BLK 025	BLK 040	BLK 055
BLK 011	BLK 026	BLK 041	BLK 056
BLK 012	BLK 027	BLK 042	BLK 057
BLK 013	BLK 028	BLK 043	BLK 058
BLK 014	BLK 029	BLK 044	BLK 059
BLK 015	BLK 030	BLK 045	BLK 060

\* len do interiéru



INFOLINKA SK: 0800 700 001

[www.balakryl.sk](http://www.balakryl.sk)