

JOHNSTONE'S®

TRADE

PAINT TO BE PROUD OF

# Quick Dry Polyurethane Floor Varnish

Rýchloschnúci vodou riediteľný podlahový lak



ZVÝRAŽŇUJE  
KRESBU  
DREVA



PROTIŠMYKOVÝ  
ATEST



VYNIKAJÚCA  
TVRDOŠŤ

## VLASTNOSTI

- Zvýrazňuje prirodzenú krásu a štruktúru dreva
- Odolný voči poškrabaniu
- Vytvára tvrdý a trvanlivý povrch
- Atest na protišmykovosť



## POUŽITIE

Rýchloschnúci vodou riediteľný podlahový lak špeciálne vyvinutý na všetky drevené podlahy v interiéri, vrátane korkových. Náter je pevný, odolný voči poškrabaniu, zvýrazňujúci prirodzenú krásu a štruktúru dreva. V lesklom alebo saténovom prevedení. Je vhodný aj na vopred natierané a ošetrované drevené povrchy.



## PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou pevný, suchý, odmastený, zbavený nečistôt a prachu. Vrstvy starých nepriľnavých náterov odstráňte, nátery, ktoré držia, zbrúste jemným brúsnyim papierom. Nepoužívajte brúsnu vlnu.



## APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTREDKY

Obsah pred aj v priebehu aplikácie dôkladne rozmiešajte (nevmiešať vzduchové bubliny). Aplikujte rovnomerne v dvoch a viac vrstvách kvalitným štetcom alebo valčekom v smere vlákien. Venujte pozornosť kresbám priečného rezu. Dávajte pozor, aby sa jednotlivé nátery neprekrývali. Na nové, doposiaľ nenatierané drevené povrchy aplikujte prvú vrstvu nariadenú s 10 -20% vody, potom aplikujte 2 vrstvy neriedeným lakom. Medzi jednotlivými vrstvami ľahko prebrúste. Nepoužívajte pri teplote nižšej než +10°C. Tento lak nie je vhodný na železné kovy.

Znečistené náradie umyte teplou vodou a saponátom ihneď po skončení prác.

**Náradie pre aplikáciu** - štetec so smesou prírodných a syntetických štetín, valček velur/flock



## DOBA SCHNUTIA

**Pri teplote 20°C a rel. vlhkosti vzduchu 50%**

Suchý na dotyk: po 1 hodine

Pretierateľný: po 2-4 hodinách

Natreté povrchy je potrebné chrániť pred vodou, parou, rozliatymi kvapalinami a mechanickým namáhaním (napr. oterom alebo leštením) po dobu najmenej 5 dní od aplikácie. Je prípustná ľahká pochôdznosť po 24 hodinách zasychania - pri zvýšenej opatrnosti. Úplné zataženie po 14 dňoch. Koberce by sa nemali na natretú podlahu klást skôr než po 14 dňoch.

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu predlžujú dobu schnutia.



## BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

**P101** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje 1,2-benzotiazol-3(2H) ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

**Obsah VOC:** A/i, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je 140 g/l (2010); tento výrobok obsahuje maximálne 80g/l VOC v stave pripravenom na použitie.

**Zvyšky výrobku:** O 08 01 12 Odpadové farby a laky, iné ako uvedené v 08 01 11. Obaly čisté: O 15 01 04 Obaly z kovu.



## SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. **Výrobok si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale úžitkové vlastnosti 5 rokov od dátumu výroby uvedenom na obale. CHRÁŇTE PRED MRAZOM.**



## TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Hustota produktu:** 1,3 g.cm<sup>3</sup>
- **Obsah neprchavých látok - sušiny:** 45% obj.
- **Výdatnosť:** 18 m<sup>2</sup>/l v jednej vrstve v závislosti na povahe a porézności povrchu.

## INFORMÁCIA O PRODUKTE

- **Balenie (L):** 2,5; 5
- **Farebné odtiene:** Clear (Bezfarebný)
- **Konečný vzhľad:** Satin (saténový), Gloss (lesklý)
- **Doba spotreby:** 5 rokov



## OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na [www.johnstones.sk](http://www.johnstones.sk).  
Dátum poslednej revízie 7/2016