



Et je transforme mon quotidien!

## PEINTURE CHAMBRE D'ENFANTS SATIN



2,5L



0,5L



Testeur 75mL

### PROPRIÉTÉS

#### POURQUOI UNE PEINTURE SPÉCIALE POUR LA CHAMBRE DE VOTRE ENFANT ?

L'air dans la maison peut-être beaucoup plus pollué que celui à l'extérieur. De nombreux produits de décoration (peintures, textiles...) et d'ameublement contiennent diverses substances chimiques qui libèrent des COV, composés organiques volatils souvent toxiques, comme le formaldéhyde. **Fort de son expertise, le laboratoire RIPOLIN a développé pour vous une peinture spéciale Chambre d'Enfants pour préserver votre santé et votre environnement.** Ce produit est disponible en différentes teintes et en blanc.

#### UNE PEINTURE À BASE DE RÉSINE VÉGÉTALE



• **Diminue le risque d'allergies** - L'association française pour la prévention des allergies l'AFPRAL vous recommande ce produit pour diminuer les risques d'allergies respiratoires.



• **Capte le formaldéhyde** - Pour vous permettre d'avoir un air plus sain à l'intérieur, notre peinture capte jusqu'à 80%\* de formaldéhyde par heure présent dans la pièce et pour une action d'une durée de 6 ans\*.




• **Préserve les performances** - Pour vous assurer un niveau de performance élevé, la peinture RIPOLIN Chambre d'Enfants est certifiée ECOLABEL par l'organisme de certification AFNOR.

\*Selon une étude de 2006 de l'observatoire de la qualité de l'air intérieur, il se trouve en moyenne 20µg/m<sup>3</sup> de formaldéhydes dans une pièce. La peinture RIPOLIN Chambre d'enfants satin capte plus de 16 µg/m<sup>2</sup>/H pour une action d'une durée de 6 ans. Efficacité prouvée par un laboratoire indépendant. La peinture RIPOLIN Chambre d'enfants mat capte plus de 52,5µg/m<sup>2</sup>/H pour une action d'une durée de 2 ans.

### CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :  
Valeur limite UE (cat. A/a) : 1g/l (2010).  
Ce produit contient moins de 1g/l COV.



- **Supports** : Murs, Boiseries & Radiateurs
- **Destination** : Intérieur
- **Outils** : Rouleau à fibres 10mm pour un film lisse, 12mm pour un film poché ; Pistolet (se reporter aux données techniques du matériel). Pour les boiseries et les angles, utiliser un pinceau rond ou à rechampir.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	MÉTHODE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine		Végétale
Sec au toucher	T 20°C	2 heures
Aspect		Satin Haut
Recouvrable		Après 12h
Brillance	Angle 60°	35 à 40%
Dilution		Prêt à l'emploi
Rendement	NF 30 073	10m <sup>2</sup> /L

Date : 2016 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7A2

### PRÉPARATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres.

- **Éliminer** les parties non adhérentes ou les badigeons par tout moyen approprié.
- **Dépolir** les anciennes peintures (Glycéro ou acrylique), brillantes ou satinées, à l'aide d'un abrasif pour un meilleur accrochage.
- **Lessiver** les surfaces trop encrassées – rincer abondamment – laisser sécher.
- **Reboucher** les micro fissures avec un enduit de lissage et les trous avec un enduit de rebouchage.
- **Traiter** préalablement les métaux ferreux avec un antirouille.
- **Appliquer** la sous-couche universelle RIPOLIN sur les supports non peints ou poreux.
- **Sur surfaces absorbantes** ou légèrement farinantes, appliquer la sous-couche universelle RIPOLIN pour bloquer le fond.

### APPLICATION

**Bien remuer avant utilisation avec une spatule plate. La peinture est prête à l'emploi.** Commencer par peindre les angles et les coins avec un pinceau rond. Simultanément, charger généreusement le rouleau, et appliquer une première couche de peinture en croisant, dans un sens puis dans l'autre en terminant toujours dans le même sens, sans appuyer de haut en bas. Toujours terminer le mur entamé. Travailler rapidement compte tenu de la rapidité du séchage pour éviter les traces de reprises. Pour un résultat optimal, certaines teintes peuvent nécessiter l'application de plusieurs couches. Attendre 12 heures après application pour commencer la seconde couche. **La température idéale se situe entre 15°C et 25°C, hors courant d'air.**

### RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer :

- par température inférieure à 10°C ou supérieure à 30°C et hygrométrie supérieure à 65%.
- **sur support chaud, sur support humide, sur un support farinant, sur ancien revêtement fragile**, directement **sur support pulvérulent sans traitement préalable, sur papier peint ou fibres de verre** sans effectuer un test préalable de bonne tenue.
- **en surcharge** (surtout à l'horizontale), le temps de séchage serait considérablement augmenté et le produit resterait poisseux.

**Ne pas utiliser de « petit vinyle »** en guise de sous-couche.

**Retirer** les bandes de masquage immédiatement après application.

**Bien ventiler** les pièces après application.

Il est conseillé d'attendre 3 semaines pour lessiver la peinture, soit le temps de séchage complet du film de peinture.

### SÉCURITÉ

Peut être conservé 12 mois après ouverture. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au **03 22 35 38 89**, sur [service.technique@ppg.com](mailto:service.technique@ppg.com) ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

