



Et je transforme mon quotidien !

ANTI-FUITES



0,75L



PROPRIÉTÉS

Issu de la technologie DIP étanch®, ce revêtement polyvalent et souple permet de stopper les infiltrations instantanément et par tous temps. Idéal pour les réparations d'urgence, sa formule avec fibres incorporées permet de colmater les défaut de raccordement et les fissures jusqu'à 2mm et former un film 100% étanche en quelques minutes, même sous la pluie ! Disponible en 2 teintes, il peut également être recouvert par une peinture.

CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :

Valeur limite UE (cat. A/i) : 500g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 470g/l COV.

- **Destination** : Extérieur – toiture, rives, faitage, acrotère, solin, gouttière, chenaux, souche de cheminée
- **Supports bruts ou recouverts d'un ancien revêtement de types** : Tuile, ardoise, fibre ciment, zinc, aluminium, pvc
- **Outils** : Spatule, brosse

CARACTÉRISTIQUES	MÉTHODE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine		Alkyde et acrylique en phase solvant
Sec au toucher	T 20°C HR 50%	4 heures
Recouvrable	T 20°C HR 50%	3 à 14 jours avec le même produit ; après 6 semaines par une peinture
Dilution		Prêt à l'emploi
Rendement		1,5m ² /L

Consommation et temps de séchages variables selon le mode d'application, l'état et la porosité du support et/ou les conditions climatiques.

Date : 2018 Classement : AFNOR NT-36 - 005 Famille I classe 7B1

PRÉPARATION

Pour un résultat optimal, le support doit être sain, propre et non gelé / non givré. La pente doit être égale ou supérieure à 1%.

SUR SUPPORT BRUT, POREUX, FRIABLE, PULVÉRULENT :

Appliquer un fixateur de fond.

DANS LE CAS D'APPLICATION SUR SUPPORT SEC :

1. Brosser, dépoussiérer le support et gratter pour éliminer les parties non adhérentes.
2. Dégraisser à l'aide d'un détergent alcalin.
3. Éliminer les micro-organismes (mousses, algues, lichens, moisissures).

APPLICATION

Bien remuer avant utilisation avec une spatule plate.

Le produit est prêt à l'emploi ; il s'applique en 1 couche pure bien épaisse, à raison de 1,5 L/m² (l'épaisseur de la couche appliquée est d'environ 1 000 µm humide). Éviter de croiser : lisser toujours dans le même sens, de préférence perpendiculairement à la fissure. Colmater toujours le côté extérieur de l'infiltration, sur lequel l'eau ruisselle.

La température de mise en œuvre se situe entre 10°C et 25°C.

RECOMMANDATIONS

- S'assurer que le support peut recevoir un produit en phase solvant.
- Ne pas diluer. Ne pas pulvériser.
- Ne convient pas pour la réparation des fissures > 2mm.
- Le produit peut s'appliquer quelles que soient les conditions météorologiques, excepté en cas de neige.
- Ne pas appliquer sur béton neuf (de moins de 2 ans) ou isolant polystyrène, ni sur toute surface circulaire (voiture ou piéton).
- Ne résiste pas à l'eau stagnante. Ne convient pas pour les bassins et piscines.
- Le choix des produits d'étanchéité exige au préalable une recherche de la cause de l'humidité, une analyse du support et des conditions de mise en œuvre. La norme NFP 74-201 1 et 2 (DTU 59.1) précise les éléments à prendre en compte pour le choix du système à appliquer en fonction des supports et de leurs particularités.
- La préparation des supports conditionne la performance et la tenue de la réparation.
- Prendre toutes les sécurités nécessaires pour une circulation sans risque sur le toit.
- Pour une réparation durable, compléter la réparation dans les semaines qui suivent avec une couche de RIPOLIN ANTI-INFILTRATION TOITURE ou RIPOLIN ANTI-INFILTRATION TERRASSE & BALCON.

NETTOYAGE

- **Taches** : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé de white spirit.
- **Outils** : dès la fin de l'application, enlever l'excès de produit puis nettoyer au white spirit.

SÉCURITÉ

Peut être conservé 5 ans dans son emballage fermé d'origine stocké dans un endroit bien ventilé et à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Bien refermer les récipients entamés. Les produits inutilisés nécessitent un traitement spécial pour être éliminés sans danger pour l'environnement. Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au **03 22 35 38 89**, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

