



*Et je transforme mon quotidien !*

## XPRO3 FER



2L



0,5L



0,25L

## PROPRIÉTÉS

La peinture Ripolin XPRO3 FER, grâce à son **DUAL PROTECT SYSTEM®** :

- Protège vos supports de la rouille grâce à son agent anticorrosion.
- Bloque l'humidité et l'empêche de s'infiltrer.

Sa formule glycéro enrobante limite les risques d'écaillage et protège contre les rayures et les chocs.

Elle s'applique directement, sans sous-couche, sur supports bruts, déjà peints (sur peintures acryliques comme glycéro) ou rouillé. S'appliquant facilement, même sur supports à reliefs, coins ou arêtes, elle est recouvrable dès 8 heures.

Ce produit est disponible en 15 teintes et en blanc et est teintable en machine à teinter sur les 1170 teintes du nuancier CHROMATIC®.

**Haute protection 9 ans\***.

\* Sous réserve du respect des conditions d'application.

## CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :

Valeur limite UE (cat.A/i) : 500 g/L. (2010)

Ce produit contient au maximum 500g/L COV.

- **Supports** : Fer rouillé ; Anciennes peintures (aqueuses ou glycéro) ; Supports neufs ou prêts à peindre - applicable sur grilles, barrières, clôtures, volets, mobiliers de jardin, portails, tonnelles, fer forgé.
- **Destination** : Extérieur.
- **Outils** : Rouleau Laqueur poils ras; pinceau spécial glycéro.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	MÉTHODE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine		Glycérophtalique
Sec au toucher	T 20°C	4 heures
Aspect		Brillant, Mat ou Métallisé
Recouvrable	T 20°C	8 heures
Brillance	Angle 60°	Mat : inférieur à 10 % Brillant : de 70 à 90% Métal : de 10 à 30%
Dilution		White Spirit
Rendement	NF 30 073	16 m²/L

Date : 2013 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 4a

## PRÉPARATION

Les étapes de préparation sont indispensables pour un rendu de qualité.

**SUR MÉTAL DÉJÀ PEINT :**

- Nettoyer et laisser sécher.
- Dépoussiérer parfaitement les surfaces satinées ou brillantes avec un papier de verre fin ou délaqueur chimique.

### SUR MÉTAUX NON FERREUX :

- Dépoussiérer les surfaces.
- Utiliser une sous-couche adaptée.

### SUR SUPPORT NEUF OU NON PEINT :

- Dégraisser avec de l'eau savonneuse.
- Rincer et poncer si besoin.

### SUR SUPPORT ÉCAILLÉ OU ROUILLÉ :

Éliminer les parties non adhérentes avec une brosse métallique puis agir comme sur support neuf.

## APPLICATION

Les supports doivent être propres, secs et sains. La peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation. Appliquer en 2 couches pures et d'épaisseur fine.

## RECOMMANDATIONS

- Ne pas lessiver avec de la St Marc avant de peindre.
- Ne pas utiliser de meuleuse pour préparer les supports.
- Consolider toutes les jonctions en surchargeant en produit pour éviter les risques d'infiltration d'eau.
- Ne pas appliquer sur un support gelé ou condensant. Ne pas appliquer sur un support chaud.
- Ne pas appliquer par temps humide, ni grand vent, ni en plein soleil, ni par risque de pluie.
- Température idéale d'utilisation : entre 15°C et 30°C.
- Appliquer la seconde couche dans la continuité des travaux (entre 8h et 48h).

## NETTOYAGE

Après avoir peint, nettoyer les outils et taches potentielles avec un chiffon imbibé de White Spirit.

## SÉCURITÉ

Peut être conservé 12 mois après ouverture. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au **03 22 35 38 89**, sur [service.technique@ppg.com](mailto:service.technique@ppg.com) ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS  
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

