



Et je transforme mon quotidien!

EXTREME SOL



2,5L



0,5L

PROPRIÉTÉS

RIPOLIN EXTREME SOL est une peinture auto-nivelante avec un rendu parfait. Spécialement conçue pour une protection extrême des sols intérieurs et extérieurs (sauf bois et carrelage en extérieurs non abrités). **RIPOLIN EXTREME SOL** vous assure une très haute tenue aux passages des pneus chauds, ainsi qu'une très haute résistance aux taches (liquide de frein, graisse...), aux rayures et aux chocs.

AGENT ULTRA-RÉSISTANT : Haute tenue aux passages de pneus chauds

ACTION HYDROPHOBE : Résistance accrue dans le temps


AGENT NIVELANT : Meilleur rendu du film de peinture. Ne corde pas

CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :

Valeur limite UE (cat. A/i) : 140g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 95g/l COV.



- **Supports** : Direct sur chape de béton et ciment, escalier en bois, carrelage et meubles.
- **Destination** : Intérieur - Extérieur.
- **Outils** : Rouleau acrylique 12 à 15 mm et pinceau pour angles.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	MÉTHODE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine		Poly-Urethane
Sec au toucher	T 20°C	2 heures
Aspect		Hauteur de Brillance ou HB 23% (+ ou - 3%)
Recouvrable	T 20°C	6 heures
Circulable aux véhicules		10 jours
Brillance	Angle 60°	60 à 80%
Dilution		Eau
Rendement	NFT 30 073	12 m ² /L

Date : 2014 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 6a/7b2

PRÉPARATION

Toujours bien préparer votre support. Ne pas utiliser de shampoings spéciaux pour sols, d'acide ou de sous-couche avant l'utilisation de cette peinture. Supprimer toutes les parties non adhérentes et effectuer un nettoyage à sec à l'aide d'un balai brosse et d'un aspirateur pour préparer les fonds. Les fonds doivent être sains, secs et propres sans aucune poussière.

SUR CHAPE BÉTON/CIMENT :

- Brosser et dépoussiérer à l'aide d'un aspirateur.
- S'assurer que le fond soit parfaitement sec avec le test du plastique.
- Si le fond est poudreux, éliminer les parties poudreuses, aspirer, puis consolider avec fixateur adapté.

SUR SOL NEUF :

- Attendre 3 mois avant la mise en peinture.
- Bien préparer votre support comme indiqué.

SUR SOL DÉJÀ PEINT :

- Décaper pour revenir au fond brut ou supprimer les parties non adhérentes ou dépolir les surfaces de l'ancienne peinture à l'aide d'un abrasif à l'eau grade 300 à 600.

- Rincer, laisser sécher avant de peindre.

SUR BOIS BRUT, PEINT, VERNIS OU VITRIFIÉ :

- Afin d'optimiser l'adhérence, poncer et dépoussiérer parfaitement avant de peindre.

SUR CARRELAGE :

- Lessiver (eau + détergent), rincer abondamment et laisser parfaitement sécher avant de peindre.
- Pour les carrelages brillants ou satinés, casser la brillance du supports en ponçant et faire un test préalable d'adhérence avant de généraliser l'application.
- Ne pas utiliser sur des carrelages en extérieur.

MEUBLES :

- Réaliser un léger égrenage (papier de verre 180 + dépoussiérage) pour optimiser l'adhérence.

APPLICATION

Bien remuer avant utilisation avec une spatule plate. La peinture est prête à l'emploi.

Appliquer régulièrement sans tirer, ni croiser exagérément le produit afin d'obtenir une épaisseur fine, constante, homogène. S'applique en deux couches pures sur support préparé (attendre 6 heures entre les deux couches).

La température idéale se situe entre 15 °C et 25 °C, hors courant d'air.

RECOMMANDATIONS

- **Ne pas appliquer par une température inférieure à 10°C ou supérieure à 25°C et une hygrométrie supérieure à 70% hors courant d'air.**
- Travailler dans une pièce bien ventilée.
- En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire.
- En cas d'utilisation en extérieur, ne pas appliquer par temps humide ou risque de pluie sous 48 heures.
- Ne pas appliquer en cas de remontées capillaires ou en cas de fissures en extérieur, car de l'eau peut s'infiltrer et engendrer des décollements.
- **Mise en circulation** : piétons, après 24H / véhicules, après 10 jours minimum.

NETTOYAGE

- **Taches** : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau.
- **Outils** : dès la fin de l'application, enlever l'excès de lasure puis laver à l'eau savonneuse tiède et rincer à l'eau froide.

SÉCURITÉ

Peut être conservé 12 mois après ouverture. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au **03 22 35 38 89**, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.

SUIVEZ TOUTES NOS ACTUALITÉS

