



Et je transforme mon quotidien!

EXTREME PLAFONDS RÉSULTAT SANS TRACE



5L



2,5L

PROPRIÉTÉS

Formule ultra-couvrante spécialement conçue pour les grands plafonds (supérieurs à 4m de large). Sans projection pour un grand confort d'application. Son séchage progressif permet d'obtenir en une seule couche un fini impeccable, d'un blancheur intense et sans trace de reprise.

CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :
Valeur limite UE (cat. A/a) : 30g/l (2010).
Ce produit contient de 1g/l.



- **Supports** : Tout support plafond exempt de plastifiant.
- **Destination** : Intérieur.
- **Outils** : Rouleau spécial plafonds à fibres 12 à 14 mm, pinceau spécial acrylique.

| CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE | MÉTHODE | SPÉCIFICATIONS |
|---------------------------------|-----------|------------------------|
| Nature de la résine | | Acrylique modifiée |
| Sec au toucher | T 20°C | 1 heure |
| Aspect | | Mat |
| Recouvrable | T 20°C | Après 6h si nécessaire |
| Brillance | Angle 60° | Inférieur à 5% |
| Dilution | | Prêt à l'emploi / eau |
| Rendement | NF 30 073 | 10 m ² /L |

Date : 2014 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7a2

PRÉPARATION

Les supports à peindre doivent être en bon état, sains, propres et secs. La qualité du résultat final dépend de la préparation des fonds.

- **Dépoussiérer** et éliminer les parties non adhérentes avec un abrasif à l'eau.
- **S'assurer** que le support ne farine pas (frotter avec la main et vérifier qu'il n'y a pas de transfert).
- **Dépolir** les anciennes peintures (Glycéro ou acrylique), brillantes ou satinées, à l'aide d'un abrasif pour un meilleur accrochage.
- **Reboucher** les micro fissures avec un enduit de lissage et les trous avec un enduit de rebouchage. Bien laisser sécher à cœur.
- **Appliquer** la sous-couche universelle RIPOLIN sur les supports bruts, poreux/absorbants et/ou farinants.

APPLICATION

Bien remuer avant utilisation avec une spatule plate.

Charger généreusement le rouleau et appliquer en une seule couche pure de façon régulière et homogène. Ne pas croiser plus d'une fois.

Pour éviter les traces, travailler rapidement et terminer l'application en lissant, sans appuyer, toujours dans le même sens, vers la source de lumière naturelle. Ne jamais revenir sur les zones en cours de séchage.

La température idéale se situe entre 18 °C et 23°C, hors courant d'air.

RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer :

- par une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C et une hygrométrie supérieure à 60%.
- **sur support chaud, sur support humide, sur un support farinant, sur ancien revêtement fragile, directement sur support pulvérulent sans traitement préalable, sur papier peint ou fibres de verre** sans effectuer un test préalable de bonne tenue.
- **en surcharge**, le temps de séchage serait considérablement augmenté et le produit resterait poisseux.

Ne pas utiliser de « petit vinyl » en guise de sous-couche.

Éventuellement, **sur fond contrasté**, il est possible d'appliquer une seconde couche après 6 h.

Retirer les bandes de masquage immédiatement après application.

Bien ventiler les pièces après application.

NETTOYAGE

- **Taches** : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau.
- **Outils** : dès la fin de l'application, enlever l'excès de peinture puis laver à l'eau savonneuse tiède et rincer à l'eau froide.

SÉCURITÉ

Peut être conservé 12 mois après ouverture. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au **03 22 35 38 89**, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

