



Et je transforme mon quotidien !

FAÇADES PLIOLITE 2 EN 1



10L

PROPRIÉTÉS

RIPOLIN FAÇADE PLIOLITE 2 EN 1 vous assure un résultat parfait, durable dans le temps. 1 seul produit : 1 application en sous-couche, 1 application en finition.

Direct sur support brut, 1 couche sur support peint.

RIPOLIN FAÇADE PLIOLITE 2 EN 1 bénéficie d'un très bon pouvoir d'accroche, garnissant et couvrant. **Facile à appliquer, sans faire de trace.**

CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :

Valeur limite UE pour ce produit (cat : A/c) : 430g/l (2010).

Ce produit contient maximum 430g/l COV.

- **Supports** : Ciment, Béton, Briques, Crépis fin, Enduits, Support Neuf, Anciennes peintures (glycéro ou Acrylique).
- **Destination** : Extérieur – Pignon & Façade – Muret – Garage – Mur de Soubassement.
- **Outils** : Rouleau façades fibres synthétiques 18 mm spécial produits solvanté et pinceau rond pour angles ou pistolet airless à peinture (conseillé sur gros crépis).

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	MÉTHODE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine		Pliolite
Sec au toucher	T 20°C	1 heure
Aspect		Mat
Recouvrable	T 20°C	24 heures
Brillance	Angle 60°	inférieure à 5%
Dilution		Eau
Rendement		8 m ² /L*

* Façades lisses : 10 m²/L - Crépis fin (grain < 2mm) : 8 m²/L - Gros crépis (grain entre 2 et 5mm) : 6 m²/L

PRÉPARATION

Les fonds doivent être sains, propres et secs. Les étapes de préparation sont indispensables pour un rendu de qualité. Penser à coller les bandes de masquage.

Pour tous les fonds (peints ou non peints) :

- Gratter et éliminer les aspérités, parties non adhérentes, clous, vis, à l'aide d'un grattoir/lame de couteau.
- Traiter les dépôts verts à l'aide du produit **RIPOLIN ÉTANCHÉITÉ ANTI-DÉPÔTS VERTS CONCENTRÉ**. Laisser agir le produit conformément à la fiche technique puis nettoyer au jet d'eau ou au nettoyeur haute pression (maxi 40 bars). Laisser sécher plusieurs jours.
- Colmater si besoin trous et éventuelles fissures à l'aide d'un mastic approprié et compatible avec une peinture Pliolite®.

Sur façades poreuses, farinantes ou pulvérulentes :

- Appliquer une première couche diluée à 5% de White Spirit puis 2 couches pures de **RIPOLIN PEINTURE FAÇADE 2 EN 1 TECHNOLOGIE PLIOLITE®**.

APPLICATION

La peinture est prête à l'emploi. Remuer la peinture avec une spatule plate avant utilisation. Appliquer en deux couches pures. Avant de commencer, il est conseillé d'appliquer sur une surface témoin pour maîtriser la dépose et homogénéiser la peinture sur le rouleau. Appliquer grassement sans tirer et en croisant régulièrement. Pour les façades à léger relief, s'assurer de la bonne répartition de la peinture afin d'obtenir un enrobage parfait.

- Commencer par les angles et les coins au pinceau.
- Diviser le mur en carrés de 1,20m de large. Peindre du pignon vers les soubassements, un carré à la fois.
- Appliquer la peinture de haut en bas. Ne pas croiser plus d'une fois. Ne pas revenir sur les zones de séchage.
- Pour un résultat sans trace, terminer votre pan de mur en lissant de haut en bas, en une seule traite.

Appliquer la 2^{ème} couche après 24h de séchage. Les propriétés de la peinture s'obtiennent au bout de 3 semaines.

RECOMMANDATIONS

APPLICATION : Ne pas appliquer sur surface horizontale ni sur façade dont l'inclinaison est supérieure à 10° par rapport à la verticale. Ne pas appliquer sur support chaud, ni en plein soleil, ni par temps humide (ie taux d'humidité > 70%). Vérifier l'absence de pluie dans les 24 h suivant le chantier.

USAGE DU PISTOLET : Se reporter aux données techniques du matériel utilisé. Une fois pulvérisée, les qualités techniques de la peinture (protection, résistance) sont modifiées selon les épaisseurs déposées. Respecter le rendement indiqué sur l'emballage. Idéal pour éviter une surconsommation de peinture sur crépis.

NETTOYAGE

Retirer les bandes de masquages.

Nettoyer les outils enlevant l'excès de peinture avec la spatule plate puis les laver au White Spirit.

SÉCURITÉ

Peut être conservé 12 mois après ouverture. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au **03 22 35 38 89**, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.

SUIVEZ TOUTES NOS ACTUALITÉS

